

387

На основу члана 6 став 1 Закона о техничким мерама („Службени лист СФРЈ“, бр 12/65 и 55/69) и члана 89 став 1 и 3 Основног закона о изградњи инвестиционих објеката („Службени лист СФРЈ“, бр 20/67, 30/68 и 55/69), савезни секретар за привреду прописује

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ МЕРАМА И УСЛОВИМА ЗА ЗАШТИТУ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОД КОРОЗИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Одредбама овог правилника прописују се техничке мере и услови за заштиту од корозије сталних и привремених носећих челичних конструкција и челичних делова других носећих конструкција, који се налазе у нормалним условима експлоатације (у даљем тексту челичне конструкције)

Члан 2

При извођењу радова на заштити челичних конструкција од корозије примењују се и други одговарајући технички прописи и југословенски стандарди, као и прописи о заштити на раду, ако овим правилником није дружиће одређено

Члан 3

Под челичним конструкцијама, у смислу овог правила, подразумевају се челичне конструкције у грађевинарству, као што су челичне конструкције мостова, дизаљица, преносница, окретница, транспортера, стамбених, административних и других јавних зграда, индустријских, пљоштадивредних и других привредних објеката, индустријских и рударских уређаја, као и стубови, торњеви и јарболи, хидромеханичка опрема, цевоводи, резервоари и други челични објекти и челични делови објеката

Члан 4

За специјалне челичне конструкције и за челичне конструкције које се налазе у посебним условима експлоатације могу се одредити посебне техничке мере и посебни технички услови за заштиту од корозије у степену већем од заштите одређене овим правилником

Члан 5

Челичне конструкције које су у додиру са ваздухом, водом земљом и другим материјама које пропуштају корозију (средина у којој се налазе) заштитију се од корозије одговарајућим системом заштите

Зависно од средине у којој се челичне конструкције налазе, корозија може бити

- 1) атмосферска корозија (у слободном и затвореном простору),
- 2) корозија у води,
- 3) корозија у земљи,
- 4) корозија која настаје у додиру с другим материјама

Члан 6

При избору система заштите од корозије узимају се у обзир врста челика, стање површине конструкције, врста и начин обликовања конструкције,

врста оптерећења конструкције, положај и степен изложености конструкције спољним утицајима, спољна средина и климатски услови (температурне промене, степен влажности, ветрови и др.)

При одређивању система заштите од атмосферске корозије води се рачуна да ли се ради о нервичној атмосфери, индустријској атмосфери, екстремно агресивној атмосфери или о приморској атмосфери

Члан 7

Ради утврђивања мерила за избор система заштите од корозије, челичне конструкције се разврставају у три класе, и то

1) у 1 класу — значајне челичне конструкције у отвореном простору (мостови и друге конструкције које служе јавном саобраћају, торњеви и јарболи за трансмисију и сл.),

2) у 2 класу — остале челичне конструкције у отвореном простору (зграде, уређаји, стубови, цевоводи, резервоари и сл.),

3) у 3 класу — челичне конструкције у затвореном простору (кровне конструкције, носеће конструкције зграда и сл.)

II ИЗГРАДЊА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Члан 8

Ради заштите челичних конструкција од корозије и ради смањења корозије, мора се извршити избор одговарајуће врсте челика и морају се радионично примењивати одговарајуће мере при изградњи (пројектовању, изради и монтажи) челичних конструкција

Члан 9

За израду челичних конструкција употребљава се, по правилу, она врста челика чије особине и хемијски састав утичу на повећање отпорности према корозији, с тим што се при томе води рачуна о техничком и економском условима

Члан 10

За израду челичних конструкција крајем века трајања, у нормалним атмосферским условима и без јачих корозионих агенаса, може се, без заштите од корозије, употребити нисколегирани челик повећане отпорности према корозији

Члан 11

Конструкциони челици са високим процентом легирајућих елемената повећане отпорности према корозији могу се, без заштите од корозије, употребити за челичне конструкције у нормалним атмосферским условима

Члан 12

Челичне конструкције морају се обликовати тако да буду што отпорније према корозији

Члан 13

Челичне конструкције се, по правилу, израђују тако да на њима не буде удубљења и мртвих углова у којима се могу задржавати нечишћења и вода

Члан 14

Сви делови челичних конструкција морају бити лако приступачни.

На великим челичним конструкцијама (мостови-ма и сл) постављају се, по правилу, посебни уређаји који служе за преглед и одржавање таквих конструкција

Члан 15

На делове челичних конструкција на којима је нарочито повећана опасност од корозије и на којима би дејство корозије могло бити отпасно за људе или имовину (дилатациони спојеви и сл), примењује се специјална локална заштита од корозије, и то заштитним премазом или метализацијом

Члан 16

Елементи челичних конструкција са затвореним непроходним пресецима херметички се затварају затваривањем и заштићују од корозије само на спољним површинама

Изузетно од одредбе става 1 овог члана, елементи челичних конструкција 3 класе (члан 7 тачка 3) не морају се херметички затварати заваривањем, ако се њихове унутрашње површине заштићују од корозије и ако им је обезбеђено добро проветравање и одводњавање

Елементи челичних конструкција са затвореним проходним пресецима заштићују се од корозије на спољним и унутрашњим површинама

Члан 17

За време топлог цинковања елемената челичних конструкција са затвореним пресецима, мора се оставити најмање један отвор за одвођење ваздуха из унутрашњег простора

После завршеног топлог цинковања, отвор из става 1 овог члана, мора се потпуно затворити

Члан 18

Челичне конструкције се, по правилу, изграђују тако да ваздух у њима може слободно да циркулише

Одредба става 1 овог члана не односи се на елементе челичних конструкција са затвореним пресецима и на сличне затворене просторе који су поднади за херметичко затварање

Члан 19

Челичне конструкције се изграђују тако да са свих њивих делова вода може брзо да отиче (површине у нативу, отвори и цеви за одводњавање и сл.)

Челичне конструкције не смеју по правилу, имати површине и просторе на којима се може наконизавати атмосферски талог или нечистота

Члан 20

Челичне конструкције и конструкције од челика и бетона пројектују се и изводе са погодним изолацијама, окапницама и системима за одводњавање

Члан 21

Бетонски темељи ју које се уградију челичне конструкције или делови челичних конструкција, морају бити најмање 10 см изнад терена од тупаника или пљунка, односно најмање 20 см изнад мајког другог терена

Облик темеља мора омогућавати брзо отицање воде са места додира челика и бетона

Члан 22

Хемијско и електролитичко дејство између челика и других материјала у челичној конструкцији, мора се избегти

Непосредан додир челика у челичној конструкцији с другим металом дрветом или корозионим грађевинским материјалом, мора се онемогућити одговарајућом изолацијом

III ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД КОРОЗИЈЕ

1 Заједничке одредбе

Члан 23

Са површине челичних конструкција (у даљем тексту челичне површине) морају се уклонити масноћа, нечистота, коварина од ваљања или жарења, рђе и стране материје (општећени делови постојећег премаза односно превлаче и др.)

Члан 24

Постоје три степена чишћења челичних површине и то

1) први степен — који обухвата потпуно уклањање нечистота и уклањање слабо везаних делова коварине, рђе и страних материја,

2) други степен — који обухвата потпуно уклањање нечистота и скоро потпуно уклањање коварине, рђе и страних материја до те мере да на челичној површини смеју остати само тамне поре односно трагови основног премаза,

3) трећи степен — који обухвата потпуно уклањање нечистота, коварине, рђе и страних материја — све до чистог метала

Примена појединачних степена чишћења челичних површина зависи од врсте челичне конструкције, стања челичних површина, услова средине и система заштите од корозије

2 Припрема челичних површина нових челичних конструкција

Члан 25

За припрему челичних површина нових челичних конструкција, ради примењивања поступка заштите од корозије, спроводе се следеће технолошке операције

1) одмашњивање,

2) чишћење,

3) отирашивање,

4) претходна заштита

Технолошке операције спроводе се по редоследу утврђеном у ставу 1 овог члана

Члан 26

При одмашњивања мора се са челичних површина сувим чистим крпама скинути вицак масних материја (уља, масти и других масноћа)

Челичне површине одмашњују се брисањем чистим крпама или четкама натопљеним прописаним органским растворачима или воденим раствором тензида (средстава која снижавају површински напон)

После одмашњивања све челичне површине морају се обрисати сувим чистим крпама

Челичне конструкције могу се одмашњивати и у уређајима за одмашњивање уз употребу органских растворача или тензида

Члан 27

За чишћење челичних површина примењују са следећи поступци

1) чишћење млазом абразива,

2) чишћење пламеном,

3) чишћење хемијским средствима,

4) машинско чишћење,

5) ручно чишћење

Члан 28.

Чишћењем млазом абразива остварује се други и трећи степен чишћења и при највећем степену зарђалости челичне површине

После чишћења млазом абразива, на челичној површини не сме бити трагова рђе и коварине. Челична површина очишћена абразивом мора бити равномерно и не сувише грубо храпава тако да омогућује да основа према односно метална превлака потпуно покрије све врхове челичне површине

За чишћење млазом абразива употребљавају се

1) општровилични абразиви (челична зрица, алуминијум-оксид) величине 0,4 до 0,8 mm — за заштитне премазе,

2) општровилични абразиви (челична зрица, алуминијум-оксид) величине 0,5 до 1,2 mm — за металне превлаке,

3) заобљена челична зрица величине 0,5 до 1,5 mm — за заштитне премазе,

4) квартитни песак величине зрица 0,5 до 2,5 mm спретан и осушен, илит грануларна цилака из високих пећи крупнине 0,5 до 2,0 mm ослобођена свих нечистота, праштине и влаге и без примеса сумпора и сумпорних јединица — за заштитне премазе и металне превлаке

Чишћење млазом абразива може се вршити у радионици или на градилишту.

Члан 29.

Чишћење пламеном је поступак чишћења челичне површине оксидацетиленским пламеном и подготвним гориоником

Загревање челичне површине при чишћењу пламеном не сме прелазити 150°C . Челичне површине се, зависно од стања површина, прелазе пламеном један до три пута

После сваког прелаза пламеном треба сачекати да се челична површина охлади. Затим се поступком машинског или ручног чишћења очисти одговарајући део челичне површине

Чишћењем пламеном остварује се други степен чишћења

Чишћење пламеном може се обављати у отвореном простору или у радионици са добром вентилацијом

Челични материјал дебљине до 6 mm, не сме се чистити пламеном

Члан 30.

Чишћење лемијским средствима је поступак којим се коварина и рђа се челичне површине уклањају потапањем у растворе неорганских или органских киселина

Киселине и соли гвожђа које остану после чишћења, уклањају се са челичне површине испирањем водом

Члан 31.

Машинско чишћење је поступак којим се челичне површине чисте помоћу специјалног машинског алате и уређаја (чекићи-обијаци, чекићи-стругачи, ротационе челичне четке, брусилице и др.). Алати који могу оштетити челични материјал конструкције не смеју се користити у поступку машинског чишћења

Делови челичних конструкција који се због не-приступачности не могу чистити машинским поступком (углови, удубљења и сл.), чисте се ручно

Члан 32.

Ручно чишћење је поступак којим се челичне површине чисте помоћу чекића, чекића-ударача, стругалице, лопатице и челичне четке. За ручно чишћење не сме се употребити длето

Главе вакуума и завртњева и удубљења челичних конструкција чисте се, по правилу, малим четкама од жиже

Члан 33.

Избор поступка чишћења зависи од стања и приступачности челичних површина, врсте и оптерећења челичне конструкције уједно средине и изабраног система заштите од корозије

Члан 34.

Поступак чишћења млазом абразива примењује се на следеће челичне конструкције

- 1) I класе (члан 7 тачка 1),
- 2) тешко приступачне (због компоније или функције),
- 3) у високо корозивној атмосфери и у средини у којој су нагле промене температуре,
- 4) изложене нападајућим напрезањима и сталним вибрацијама,
- 5) са високим степеном зарђалости површина и јаком коварином,
- 6) које се заштитију метализацијом

Поступак чишћења млазом абразива примењује се при чишћењу великих челичних површина које се морају охрапавити тако да буду подобне за добре пријемање заштитних средстава

Члан 35.

Поступак чишћења пламеном може се применити нарочито ако је влажно и хладно време и ако је потребно да се први заштитни премез челичне површине брзо осуши

Члан 36.

Поступак чишћења хемијским средствима примењује се, по правилу, за чишћење оних делова челичних конструкција који се, с обзиром на облих и мере, могу чистити потапањем у растворе органских или неорганских киселина

Поступак из става I овог члана мора се применити ако се челичне површине заштитију од корозије топлим преносењем

Члан 37.

Поступак машинског чишћења може се применити ако на челичној површини нема јаке рђе или чарсте коварине

Поступак машинског чишћења једноставнији ручног чишћења може се применити ради уклањања танких слојева рђе насталих у времену између извршење припреме челичне површине и наношења заштитног премеза

Поступак ручног чишћења може се применити и на мање челичне површине, ако се оне не могу очистити ма којим другим поступцима предвиђеним овим правилником

Члан 38.

Одмах после чишћења челичних површина, мора се извршити њихово отпрашивавање,

Челичне површине отпрашивавају се, по правилу, усисавањем или одувлачењем прашине млазом сувог компримованог ваздуха,

Члан 39

Претходна заштита челичних површина изводи се помоћу

- 1) вон-прајмера (wash-primer),
- 2) средства за испирање површина,
- 3) ич-прајмера (etch-primer)

Средства за претходну заштиту челичних површина из става 1 овог члана наносе се на челичну површину са које је претходно уклонјена коварина поступком из члана 27 овог правила, осим поступком чишћења хемијским средствима на бази фосфорне киселине и на тај начин обезбеђује заштита од корозије до наношења заштитних премаза, а најдуже за време од 15 дана

Члан 40

Тешко приступачни углови, ивице и уску међупростори на челичним конструкцијама на којима се може скупљати вода, као и главе закивака главе завртњева и челичне површине у близини заварених шавова, морају се нарочито пажљиво очистити

Члан 41

Челичне површине на којима се под дејством индустријске или приморске атмосфере могу накупити соли и прашина морају се, непосредно пре наношења заштитних средстава, пажљиво очистити и осушити

Члан 42

Коварина се по правилу, уклања са челичне површине млаузом абразива

При чишћењу млаузом абразива веома тврда коварина и рђа се, по потреби, разбијају ударцима чекића

Члан 43

Ако се при чишћењу челичних површине млаузом абразива, било у радионици или на градилишту, не користи посебан изолован простор, околне од корозије заштићене површине челичне конструкције и опрема морају се изоловати одговарајућим заштитним уређајима

Члан 44

На челичнис површине могу се наносити средстава за заштиту од корозије само ако је стручна радна организација, регистрована за делатност у коју спада извођење и контрола радова на заштити од корозије, писмено потврдила да су те површине припремљене и очишћене на начин прописан овим правилником

Члан 45

Очишћене челичне површине морају бити покривене основним премазом односно другим средством заштите од корозије, у року од осам часова од завршене припреме тих површина

Члан 46

Ако се у року из члана 45 овог правила не може започети извођење заштите од корозије, суша очишћена површина може се привремено заштитити средствима заштите из члана 39 овог правила

Ако се у року од 8 часова не изврши заштита по ставу 1 овог члана, челична површина се мора прегледати и оксидисана места поново очистити

Члан 47

Наношење металних превлака мора започети најдоцније у року од четири часа од завршене припреме челичне површине

При наношењу металне превлаке, челична површина мора бити потпуно сува и чиста

3 Примпрема челичних површина постојећих челичних конструкција**Члан 48**

На постојећим челичним конструкцијама на којима треба извршити поправке и обновити систем заштите од корозије према чл 117 и 118 овог правила, мора се спровести одговарајућа припрема челичних површина

Члан 49

Припрема челичних површина мора бити изведена тако да се потпуно отклоне масноћа, нечистота, коварина и рђа, као и она ранија нанета заштитна средства која су оштећена и дотрајала

Челичне површине на којима постојећа заштитна средства нису оштећена, треба лако остругати и челичном четком очистити тако да се одстране делови постојећих премаза односно превлака који се лако скидају, с тим да се при томе не оштете чврсто везани делови премаза односно превлака

Члан 50

Челичне површине постојећих челичних конструкција чисте се на начин прописан у чл 27 до 37 овог правила, зависно од стања постојећег система заштите челичнис површине и обима и врсте његове поправке

Челичне површине постојећих челичних конструкција чисте се

1) млаузом абразива — ако са великих челичних површина треба уклонити дотрајалу заштиту од корозије,

2) пламеном — ако са челичних површина треба уклонити јаке наслаге рђе, при чему је потребно да се пре тога изврши чишћење чекићем или уређајима на машински погон

Челичне површине не чисте се, по правилу, пламеном ако је зарђало мање од 20% површине на коју треба нанети нов премаз или ако нема јаче зарђалости,

3) машинским поступком или ручним поступком — ако са челичних површина треба уклонити танке слојеве рђе, а са мањих делова тих површина и оштећене премазе

IV ВРСТЕ ЗАШТИТЕ ОД КОРОЗИЈЕ**Члан 51**

Заштита од корозије остварује се

- 1) премазним средствима,
- 2) топлим цинковањем,
- 3) метализацијом,
- 4) катодном заштитом

1 Премазна средства**Члан 52**

Премазна средства која се примењују за заштиту челичних конструкција од корозије су материје које после сушења на ваздуху остављају суви филм (слој) као заштитну превлачу.

Премазна средства су основна и покривна

Основна премазна средство се наносе у једном слоју или у два слоја, а покривна премазна средство се наносе у два или у три слоја.

Члан 53

Радови на премазивању не смеју се изводити, ако је:

- 1) челична површина влажна,
- 2) релативна влажност ваздуха изнад 80%,
- 3) песак или прашак наста веће премазану површину,
- 4) температура ваздуха испод +5°C или изнад +40°C, осим ако се основно премазно средство наноси на челичну површину очишћену пламеном чија температура не сме прелазити +70°C

Члан 54

Први основни премаз се, по правилу, наноси у радионици производача челичних конструкција а остали премази на градилишту после завршене монтаже челичне конструкције

Комплетан систем заштите од корозије може се извршити и у радионици пре отпреме челичне конструкције на гратилиште или на градилишту после завршене монтаже челичне конструкције

Члан 55

Премаз се наноси ручним поступком (четком, пигтлем, ваљком) или машинским поступком а може се наносити и аутоматским поступком, зависно од димензија и облика челичне конструкције односно делова конструкције које треба заштитити премазом

Први премаз основним премазним средством на бази уљаног минијума наноси се, по правилу, четкома непосредно после завршене припреме челичне површине

Члан 56

На челичним конструкцијама у слободном простору и са екстремно агресивним условима, додирне (преклоцне) површине у спојевима са закивцима и завртњевима треба прс спајања добро очистити и заштитити првим основним премазом. Спајање треба извршити док ће премаз још влажан. Додирне површине на резервоарима треба оставити без премаза. Додирне површине у спојевима са преднапрегнутим завртњевима остављају се, по правилу без заштитних премаза или се примењује специјална заштита од корозије која не смањује кофицијент троја у споју

Члан 57

После завршено спајања морају се нарочито пажљиво премазати ивице и углови у споју као и главе, навртке и подложне врочице завртњева и главе закивача

У завареним челичним конструкцијама не премазују се додирне површине које се потпуно затварају. Ако се додирне површине не затварају тог-

пуно, основни премаз наноси се па растојању од 50 mm од ивице која се заварује

Уместо примене поступка из става 2 овог члана може се премазати цела површина, али се пре затваравања на ширини 50 mm од шава премазно средство мора скисити

Члан 58

На припремљену челичну површину наноси се први основни премаз у заклону и на температури одређеној у члану 53 тачка 4 овог правилника

На припремљену челичну површину се први основни премаз по правилу, наноси једмах, а најдоцније у року од осам часова од завршетка припреме површине

Ако се рок из става 2. овог члана препоручи, сматра се да челична површина није припремљена

При чињењу челичне површине пламеном при основни премаз мора се на односну површину нанети док њена температура износи $30^{\circ}\leq t \leq 70^{\circ}\text{C}$

Члан 59

Пре напоштења на челичну површину следећег слоја премазног средства, оштећени делови површине морају се претходно очистити и поново премазати истим слојем премазног средства

Ако се оштети један од система заштите на бази метала и металних пигмената (цинка) оштете ће се исправља употребом основног премазног средства са цинком у праху

Члан 60

Наредни слој премазног средства не сме се наносити пре него што претходни слој буде потпуно сув

Време сушења је, по правилу следеће

- 1) најмање 15 часова — за премазна средства на бази алкидних смела,
- 2) најмање 48 часова — за премазна средства на бази уља,
- 3) најмање 72 часа — за основно премазно средство са цинком у праху,
- 4) најмање 108 часова — за основно премазно средство на бази тера каменог угља,
- 5) најмање 9 недеље — за основно премазно средство на бази уљаног минијума,

Члан 61.

За време напоштења премазних средстава и контроле њиховог стања морају се регистровати и уноси у дневник радова подаци о влажности ваздуха, температури, ветру и атмосферским падавинама

Члан 62

Челичне конструкције не могу се транспортуји, ако филм премазног средства није потпуно сув

2 Топлио динковање**Члан 63**

Под топлим динковањем подразумева се врста заштите од корозије челичних конструкција која

се остварује наношењем превлаке цинка по топлом поступку.

У срединама са нормалним атмосферским условима масе и дебљине превлаке цинка одређене су у таблици 1.

Таблица 1 — Масе и дебљине превлаке цинка

Елементи конструк- ције	Просечна маса превла- ке из свих уговорених узорака јединице	Одгова- рајућа дебљина превлаке око	Најмања ма- са превлаке на сваком поједи- чном угово- реном узорку	Одго- вајућа дебљина превлаке око
	g/m ²	мм	g/m ²	мм
Елемен- ти од че- ликса деб- љина 8 - 5 mm	500	71	450	64
Елемен- ти од че- ликса деб- љина 5 mm ≥ ≥ 8 ≥ ≥ 1 mm				
Елемен- ти од че- ликса деб- љина 8 - 1 mm	350	50	300	43
Завртње- ви и че- понај са напони- цем пре- чника до 9 mm	375	54	300	43
Елемен- ти од ливеног челика и ливеног гвожђа	500	71	450	64

Вредности из таблице 1 наведене у ставу 2 овог члана не односе се на поцинковани лим, поцинковане траке поцинковане цеви, поцинковану жицу и сличне производе.

Члан 64

Припрема челичних површина за топло цинковање састоји се из:

- 1) одмашћивања према одредби члана 26 овог правилаџника,
- 2) чишћења разблаженим раствором хлороводоничне киселине непосредно пре цинковања,
- 3) испирања хладном водом,
- 4) наношења топитеља (флуса) на челичну површину по мокром или сувом поступку.

Члан 65

Непосредно пре цинковања челична конструкција се умаче у растоп или раствор за флуосовање

После флуосовања по мокром поступку, челична конструкција се суши на повишену температуру.

Члан 66

Топло цинковање се изводи умачавањем челичне конструкције у растопљени цинк

Цинк мора бити квалитета Zn 97,5 до Zn 99,5 према југословенском стандарду JUS CE1 020

Члан 67

- На дебљину превлаке цинка утичу:
- 1) температура растопа,
 - 2) време трајања цинковања,
 - 3) састав челика,
 - 4) примесе из растопа цинка

Члан 68

Вилица цинка са челичне површине уклања се струјањем водене паре и топлог ваздуха

Члан 69

Подцинковане челичне површине се пасивизирају и заштићују премазима према одредбама чл. 95 и 96 овог правилаџника

Члан 70

Превлака цинка добијена топлим поступком мора бити хомогена и мора потпуно покривати основу

Превлака цинка мора бити чиста, глатка и без неравнина

Члан 71

Дебљина превлаке цинка одређује се методама без разарања превлака или методама са разарањем превлака а према југословенском стандарду JUS CA1 558 односно JUS CA6 021

Члан 72

Превлака цинка мора чврсто приљати за челичну површину и не сме се љуштити нити пучати при употреби

Члан 73

Маса превлаке цинка одређује се према југословенском стандарду JUS CA6 021.

3. Метализација

Члан 74

Под метализацијом (наношењем металне превлаке) подразумева се врста заштите челичне конструкције од корозије остварене пресецавањем растопљеногmetaла пинштоњем

За метализацију се употребљавају растопљени метали цинк, алуминијум и олово

Одребе овог правилаџника не односе се на оне превлаке које се добијају метализацијом, а служе за обнављање истрошених делова (ремонтна метализација)

Члан 75

Превлаке цинка, алюминијума и олова класификоване према најмањој дебљини, одређене су у таблици 2

Таблица 2 — Најмање дебљине превлаке цинка, алюминијума и олова

Метал који се наноси	Ознака	Најмања дебљина μ
Цинк	Zn M 40	40
	Zn M 80	80
	Zn M 120	120
	Zn M 200	200
Алюминијум	Al M 120	120-
	Al M 200	200
	Al M 300	300
Олово	Pb M 300	300
	Pb M 500	500
	Pb M 1000	1000

Као најмања дебљина сматра се најмања измерена дебљина превлаке

Члан 76

Челичне површине предвиђене за метализацију морају бити очишћене до трећег степена чишћења млаузом абразива, према одредбама члана 28 овог правилника

Члан 77

Чистота метала који се наноси на челичну површину мора бити, и то

- 1) према југословенском стандарду JUS C EI 020 — за цинк Zn 99,99,
- 2) према југословенском стандарду JUS C Cl 100 — за алюминијум Al 99,5 M,
- 3) испод 0,5% садржаја гвожђа и испод 1% садржаја антимона — за олово

Метал који се наноси мора бити у облику жице или праха

Пречник жице односно гранулација праха који се наноси мора одговарати уређају за прскање расипљеног метала (метализеру). Жица мора бити уједначеног кружног пресека и не сме бити деформисана

Члан 78

Метална превлака мора се нанети непосредно после чишћења челичне површине млаузом абразива, пре него што се уочљиво промени изглед површине. Ако се при употребљавању са изтледом свеже очишћене површине уочи промена, површина се мора поново прпремити за метализацију по прописани начин. Превлака се наноси најдоцније у року од четири часа од извршene припреме површине.

При раду на градилишту метална превлака се не сме наносити при кишном или магловитом времену нити ако је релативна влажност изнад 80%

Превлака се наноси помоћу уређаја који смогућава потпуно топљење метала у оксиacetilenском односно оксибуганском пламену или у електричном плаку и његово наблизавање на челичну површину струјом ваздуха под притиском

Члан 79

Металне превлаке добијене метализацијом могу се, по потреби, попуњавати или заштитити премазима

Члан 80

Металне превлаке цинка и алюминијума попуњавају се одговарајућим воденим раствором неорганских јединица, после чега се испирају водом и суше на ваздуху

Члан 81

Металне превлаке цинка и алюминијума могу се заштитити премазима на тај начин што се на метализовану подлогу наноси wash-primer према југословенском стандарду JUS C T7 311 и одговарајућим системом премаза

За премаз из става 1 овог члана не смеју се употребити основне боје које садрже оловне пигменте

Члан 82

Превлака олова заштитијује се на тај начин што се премазује крпом напољеном у раствор озокерита у рафинираном минералном уљу

Члан 83

Метална превлака мора бити чиста и једнообразне структуре, и не сме имати неравнина, храпавих места, недовољно везане честице или пропуштене места, нити недостатке проузроковане не пажљивим радом

Члан 84

Измерена дебљина металне превлаке не сме бити мања од најмање дебљине одређене у таблици 2 из члана 75 овог правилника

Дебљина металних превлака добијених метализацијом одређује се методама без разарања или методама са разарањем превлаке према југословенском стандарду JUS C A1 556 односно JUS C A6 021

Члан 85

Метална превлака мора потпуно и чврсто пријати уз подлогу и не сме се љупитити

Причање превлаке уз подлогу испитује се према југословенском стандарду JUS H C8 050, зарезивањем квадрата чије су димензије

- 1) 3 mm дужине стране за дебљине $< 200 \mu$,
- 2) 5 mm дужине стране за дебљине од 200 μ до 500 μ ,
- 3) 10 mm дужине стране за дебљине $> 500 \mu$

Члан 86

Релативна специфична тежина металних превлака износи, по правилу, најмање

- 1) 2,2 — за алюминијум,
- 2) 6,2 — за цинк,
- 3) 10,0 — за олово

Релативна специфична тежина металних превлака одређује се истовремено са одређивањем њихове дебљине методама са разарањем превлаке према југословенском стандарду JUS C A6 021.

4. Катодна заштита**Члан 87**

Под катодном заштитом подразумева се врста заштите од корозије челичних конструкција у води или земљи, која се заснива на катодној поларизацији челичних конструкција у присуству електролита

Члан 88

Катодна заштита остварује се помоћу спољњег извора једносмерне струје или везивањем челичне конструкције за метал (анода — протектор) чији је електрохемијски потенцијал негативнији од потенцијала челичне конструкције која се заштићује

Члан 89

Потенцијал катодној поларизоване челичне конструкције при потпуној заштити једнак је равнотежном потенцијалу железа

Члан 90

Катодна заштита челичних конструкција остварује се при електрохемијском потенцијалу — 0,85 V према бакарној електроди у засијеном раствору куприскулфата

У присуству анаеробних бактерија катодна заштита челичних конструкција остварује се при потенцијалу — 0,95 V

Члан 91

Како аноде при катодној заштити са спољним извором једносмерне струје користе се, по правилу, електроде од инертног материјала

Како аноде — протектори примењују се цинк, магнезијум, алуминијум и њихове легуре

Члан 92

При прорачуну катодне заштите са спољним извором једносмерне струје израчунава се снага спољњег извора једносмерне струје за заштиту челичне конструкције

Прорачун катодне заштите са анодом — протектором своди се на одређивање радијуса заштитног дејства аноде

V СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ОД КОРОЗИЈЕ**Члан 93**

Зависно од услова којима се излажу челичне конструкције, постоје следећи системи заштите за

1) средине са нормалним атмосферским условима,

2) средине са индустриским атмосферским условима,

3) средине са приморским атмосферским условима,

4) средине са екстремно агресивним атмосферским условима,

5) конструкције које леже у води,

6) конструкције укопане у земљу,

7) конструкције и делове од челика који су у додиру са другим грађевинским материјалом

Члан 94

Под срединама са нормалним атмосферским условима подразумевају се подручја удаљена од гравитационих објеката и морске обале

Подаци о системима заштите за средине из става 1. овог члана одређени су у табличама 3, 4 и 5

Таблица 3 — Системи заштите за средине са нормалним атмосферским условима
Као брзо сушећа премазна средства користе се

Група	Класа конструкције	1 слој		2 слој		Примедба		
		Стандард		Најмања дебљина сувог филма μ	Стандард			
		Назив	Ознака		Назив	Ознака		
— за основно премазно средство једна од следећих група								
O—I	1, 2, 3	Основно премазно средство са оловним минијумом	JUS C T7 326	30	Основно премазно средство са оловним минијумом	JUS C T7 327	30	За конструкције 3. класе довољан је само један слој основног премазног средства и преко њега покривни премаз
O—II	1, 2	Основно премазно средство за цинк-хроматом	JUS C T7 322	30	Основно премазно средство са цинк-хроматом (тонирено)	JUS C T7 322	30	
O—VI	3	Основно премазно средство са цинком у праху	JUS C T7 325	40	Основно премазно средство за цинком у праху	JUS C T7 325	40	Не захтева се покривни премаз
— за покривно премазно средство једна од следећих група								
P—I	1, 2	Премазно средство са титанијумом	JUS C T7 342	25	Премазно средство са титанијумом	JUS C T7 371	30	
P—II	1, 2	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS C T7 343	30	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS C T7 372	40	Уместо JUS C T7 372 може се узети JUS C T7 373

Таблици 4 — Као споро сушћа средства користе се

Група	Класа конструкције	1 слој		2 слој		ПРИМЕДБА		
		Стандард		Најмања дебљина сувог филма μ	Стандард			
		Назив	Ознака	Најмања дебљина сувог филма μ	Назив	Ознака		
— За основно премазно средство једна од следећих група								
O—I	2,3	Основно премазно средство уљано са оловним минијумом	JUS СТ7 328	30	Основно премазно средство уљано са оловним минијумом	JUS СТ7 329	30	За конструкције 3 класе дозвољен је само један слој основног премазног средства и преко њега покривни премаз
O—IV	2,3	Премазно средство на бази калцијум-плумбата (тонирано)	JUS СТ7 320	30	Премазно средство на бази калцијум-плумбата (тонирано)	JUS СТ7 320	30	
— за покривно премазно средство једна од следећих група								
P—I	2	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS СТ7 342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS СТ7 371	30	
P—II	2	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS СТ7 343	30	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS СТ7 372	40	Уместо JUS СТ7 372 може се узети JUS СТ7 373
P—III	3	Премазно средство уљано, са оксидом гвожђа	JUS СТ7 344	40	Премазно средство уљано, са оксидом гвожђа	JUS СТ7 374	40	

Таблици 5 — За заштиту металним превлакама користи се једна од следећих група

Група	Класа конструкције	1 слој			ПРИМЕДБА	
		Стандард		Најмања дебљина превлаке μ		
		Назив	Ознака			
M—I	1, 2, 3	Топло цинковanje		према члану 63	Не захтева се покривни премаз	
M—II	1, 2, 3	Метализација цинком		120	Не захтева се покривни премаз	
M—III	1, 2, 3	Метализација алюминијумом		200	Не захтева се покривни премаз	

Члан 95

Под срединама са индустријским атмосферским условима подразумевају се подручја у непосредној близини железара, термоелектрана, пливара и сл.

Подаци о системима заштите за средине из става 1 овог члана одређени су у таблицама 6 и 7

Члан 96

Под срединама са приморским атмосферским условима подразумевају се подручја приобалног појаса и континенталног дела изложеног утицају приморске климе

Подаци о системима заштите за средине из става 1 овог члана одређени су у таблицама 8 и 9

СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ЗА СРЕДИНЕ СА ИНДУСТРИЈСКИМ АТМОСФЕРСКИМ УСЛОВИМА

Табланица 6 — Као број ступња премазна средстава користе се

Група	1 слој		2 слој		3 слој	
	Стандард	Назив	Стандард	Назив	Стандард	Назив
Израз кој се користи у таблама		Наймања дебљина сујог фолија μ		Наймања дебљина сујог фолија μ		Наймања дебљина сујог фолија μ

— за основно премазно средство једна од следећих група.

Q—I	1, 2, 3	Основно премазно средство са оловним минимумом	JUS C T7 326	30	Основно премазно средство са оловним минимумом	JUS C T7 327	30	За конструујуће јединице из класе доволан је само текад са једном основном пречизном средством и преко њега покријани премаз
O—II	1, 2, 3	Основно премазно средство са цинком хроматом	JUS C T7 322	30	Основно премазно средство са цинком хроматом (тотничарско)	JUS C T7 322	30	

— за појривно премазно средство једна од следећих група

P—I	1, 2, 3	Премазно средство са цинкан-дисилијом	JUS C T7 342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS C T7 371	30	
P—II	1, 2	Премазно средство за оксилом гвожђа	JUS C T7 343	30	Премазно средство са оксидом тврда	JUS C T7 372	40	
P—IV	1, 2, 3	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 361	100	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 374	100	Уместо JUS C T7 372 може се користити JUS C T7 373

P—I	1, 2, 3	Премазно средство са цинкан-дисилијом	JUS C T7 342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS C T7 371	30	
P—II	1, 2	Премазно средство за оксилом гвожђа	JUS C T7 343	30	Премазно средство са оксидом тврда	JUS C T7 372	40	
P—IV	1, 2, 3	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 361	100	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 374	100	Уместо JUS C T7 372 може се користити JUS C T7 373

P—I	1, 2, 3	Премазно средство са цинкан-дисилијом	JUS C T7 342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS C T7 371	30	
P—II	1, 2	Премазно средство за оксилом гвожђа	JUS C T7 343	30	Премазно средство са оксидом тврда	JUS C T7 372	40	
P—IV	1, 2, 3	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 361	100	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 374	100	Уместо JUS C T7 372 може се користити JUS C T7 373

P—I	1, 2, 3	Премазно средство са цинкан-дисилијом	JUS C T7 342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS C T7 371	30	
P—II	1, 2	Премазно средство за оксилом гвожђа	JUS C T7 343	30	Премазно средство са оксидом тврда	JUS C T7 372	40	
P—IV	1, 2, 3	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 361	100	Премазно средство са битуменом	JUS C T7 374	100	Уместо JUS C T7 372 може се користити JUS C T7 373

Табела 7 — За заштиту металних превлакама користе се:

Група	1 слој		2 слој		3 слој		Приједба
	Стављачи	Ознака	Стављачи	Назив	Ознака	Стандард	
M—IV	1,2	Топло цинковане	30	Wash-primer	JUS СТ7311	5 до 10	Обавезан покривни премаз
M—V	1,2	Метализација цинком	80	Wash-primer	JUS СТ7311	5 до 10	Обавезан покривни премаз
M—VI	1,2	Метализација алюминијумом	120	Wash-primer	JUS СТ7311	5 до 10	Обавезан покривни премаз

— као основно премазно средство једна од следећих група

M—IV	1,2	Цинковање	30	Wash-primer	JUS СТ7311	5 до 10	Обавезан покривни премаз
M—V	1,2	Метализација цинком	80	Wash-primer	JUS СТ7311	5 до 10	Обавезан покривни премаз
M—VI	1,2	Метализација алюминијумом	120	Wash-primer	JUS СТ7311	5 до 10	Обавезан покривни премаз

— као покривно премазно средство једна од следећих група

P—I	1,2	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS СТ7342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS СТ7371	30	
P—II	1,2	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS СТ7343	30	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS СТ7372	40	Уместо JUS СТ7372 може се узети JUS СТ7373
P—IV	1,2	Премазно средство са бимутом	JUS СТ7361	100	Премазно средство са бимутом	JUS СТ7375	100	Уместо JUS СТ7361 може се узети JUS СТ7375

СИСТЕМИ ЗАШТИТЫ ЗА СРЕДИНЕ СА ПРИ МОРСКИМ АТМОСФЕРСКИМ УСЛСИМА

представляя користь се

Группа	Качество испытываемого		
	Назыв	Означа	Назыв
Стандарт	Назыв	Назыв	Назыв
Стандарт	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
Группа	Наименование	Наименование	Наименование
Группа	Наименование	Наименование	Наименование
Группа	Наименование	Наименование	Наименование

на съществуващи външни страници | [Съдържание](#) | [Страница](#) | [Съдържание](#) | [Страница](#)

O-I	2,3	Основно премаз- но средство са одоланин миниу- мом	JUS СТ7 326	30	Основно премаз- но средство са оловним миниу- мом	JUS СТ7 327	30
O-II	1,2	Основно премаз- но средство са цинк-хроматом	JUS СТ7 322	30	Основно премаз- но средство са цинк-хроматом (тонирено)	JUS СТ7 322	30
O-V	1,2	Основно премаз- но средство са	JUS СТ7 325	40	Основно премаз- но средство са цинк-хроматом у таках	JUS СТ7 325	40

— 1 —

P—I	2,3	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS СТ7342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS СТ7371	30				
P—II	1,2	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS СТ7343	30	Премазно средство са оксидом гвожђа	JUS СТ7372	40				
P—IV	1	Премазно средство са битуменом	JUS СТ7361	100	Премазно средство са битуменом	JUS СТ7375	100				
P—V	1	Премазно средство на бази тера са пулноцем	JUS СТ7365	1000	Емулзия на бази тера са пулноцем	JUS СТ7366	1000	Премазно средство са алуминијумом у праху — тип В	JUS СТ7364	20	
								Уместо JUS СТ7372 може се употребити JUS СТ7373			
								Уместо JUS СТ7361 може се употребити JUS СТ7375			
								Примењују се за кено- трукције "изложење по- временом" утицају мор- ске воде			

Табела 9 — За заштиту металних превлаках користе се:

Група	Класа конструкције	1 слој		2 слој		3 слој		Примена
		Стандард	Назив	Стандард	Назив	Стандард	Назив	
— као основно премазно средство једна од следећих група								
M—I	3	Топло поклопање	Према чл 63					Не захтева се покривни премаз
M—II	3	Метализација цинком	200					Не захтева се покривни премаз
M—III	3	Метализација алюминијумом	300					Не захтева се покривни премаз
M—IV	1,2	Топло поклопање	30	Wash — primer	JUS C T7 311	5 до 10		Обавезан покривни премаз
M—V*	1,2	Метализација цинком	120	Wash — primer	JUS C T7 311	5 до 10		Обавезан покривни премаз
M—VI	1,2	Метализација алюминијумом	200	Wash — primer	JUS C T7 311	5 до 10		Обавезан покривни премаз
— као покривно премазно средство једна од следећих група								
P—I	1,2	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS C T7 342	25	Премазно средство са титан-диоксидом	JUS C T7 371	30	
P—II	1,2	Премазно средство са оксидом вожђа	JUS C T7 342	30	Премазно средство са оксидом вожђа	JUS C T7 372	40	Уместо JUS C T7 372 може се узети JUS C T7 373
P—IV	1	Премазно средство са бутуменом	JUS C T7 361	100	Премазно средство са бутуменом	JUS C T7 375	100	Премазно средство са битумном и алатникјумом у праху — тип В
P—V	1	Премазна средстава на бази гаса пунчионем	JUS C T7 365	10000	Емулзија на бази гаса пунчионем	JUS C T7 366	10000	Премазну се за конструкције повремено изложене утицају морске воде Нанос се само преко група M—IV или M—V

Члан 97

У таблицама 3, 4, и 5 из члана 94 овог правилника, таблицама 6 и 7 из члана 95 овог правилника и у таблицама 8 и 9 из члана 96 овог правилника, заштитна средства разврстана су у следеће групе, и то:

- 1) основна премазна средства — у групе 0-I до 0-VI;
- 2) покризна премазна средства — у групе P-I до P-V;
- 3) металне превлаке — у групе M-I до M-VI.

Систем заштите од корозије остварује се употребом било које групе основног премазног средства са било којом груном покривног премазног средства у границима једне исте таблице.

Члан 98

Под срединама са екстремно агресивним атмосферским условима падразумевају се средине са високим садржајем агресивних корозионих агенција односно са изузетно агресивним корозионим агенцијама (у непосредној близини индустријских објеката, као што су фабрике хемијских средстава, кохсаре,

Таблица 10 — Систем заштите од корозије челичних конструкција које потпуно или делимично леже у води

Припрема челичне површине	Са катодном заштитом				Без катодне заштите			
	Чишћење млазом абразива				Чишћење млазом абразива			
Метална превлака	—	—	—	—	Топло шивковање	Метализација цинком или алюминијумом		
Премази	Топли битумен	Епокси премазна средства	Епокси премазна средства	Епокси битуменска премазна средства	Wash-primer + топли битумен	Wash-primer + топли битумен	Епокси битуменска премазна средства	
Најмања дебљина м	500	125 до 250	250	500	500	500	500	500

Члан 100

Челичне конструкције односно делови челичних конструкција који се постављају директно у земљу, морају се заштитити битуменом или тером каменог угља који се наносе у топлом стању.

Заштитна средства из става 1. овог члана морају покрити површину челичне конструкције односно њених делова која се узимају и површину делова конструкције изнад земље у висини од најмање 20 см. Заштитна средства начосе се најмање у два слоја, с тим да дебљина слојева после сушења износи најмање 500 микрона.

За заштиту од корозије челичних конструкција или делова челичних конструкција који се постављају директно у земљу могу се употребљавати и антикорозионе траке или слој бетона дебљине 100 до 150 mm.

За заштиту делова челичних конструкција који се постављају директно у земљу, не употребљавају се, по правилу, емулзиона премазна средства.

За важније челичне конструкције у земљи истовремено са средствима заштите из става 1 овог члана, употребљава се и катодна заштита.

фабрике коже, фабрике хартије, фабрике целулозе и сл.)

За заштиту од корозије челичних конструкција из става 1 овог члана морају се применити техничке мере и услови којима се обезбеђује заштита од корозије у степену већем од заштите прописане овим правилником.

Заштита од корозије предвиђена у ставу 2 овог члана примењује се и на челичне конструкције које су у сталном додиру са водом, као што су резервоари, водоторњеви, цевоводи и сл., као и на челичне конструкције односно њивове делове који су изложени посебним механичким или термичким условима.

Члан 99

Системи заштите челичних конструкција које леже у води зависе од теренских услова.

За заштиту од корозије челичних конструкција које леже у води употребљавају се, по правилу, дебљи слојеви битумена или теро каменог угља који се наносе у топлом стању.

Подаци о системима заштите челичних конструкција које потпуно или делимично леже у води, одређени су у таблици 10.

Члан 101

За заштиту укопаних у земљу челичних резервоара и цевовода спроводи се, по правилу, следећи поступак:

- 1) чишћење од другог степена чишћења,
- 2) наношење танког битуменског премаза у хладном стању,
- 3) наношење битуменског премаза у топлом стању,
- 4) спирално намотавање стаклене вуне или другог подобног текстилног материјала натопљеног битуменом,
- 5) наношење другог битуменског слоја у топлом стању
- 6) спирално намотавање стаклене вуне или другог подобног текстилног материјала,
- 7) наношење трећег битуменског слоја у топлом стању,
- 8) наношење кречног млека

Члан 102

Делови челичних конструкција који су делимично убетонирани морају се заштитити од корозије премазом на дужини која не сме износити мање од

10 см. испод горње површине бетона. Делови челичне конструкције који су у целини уградњени у бетон не заштитују се, али се пре уградњавања морају пажљиво ослободити коварине, рђе и нечистоће.

Цементно млеко може се користити као привремена заштита челичних делова пре него што се они убетонирају.

За топло цинковане челичне делове уградњене у бетон, није потребна никаква друга заштита од корозије.

Члан 103

Анкери и завртњеви за везу челичних делова са бетонским темељом морају се заштитити подесним премазом на бази битумена или тера каменог угља.

Лежишне плоче од челика морају бити постављене на бетонски темељ преко слоја цементног матерала, епокси-смоле или битумена тако да у потпуности буде испуњен међупростор између челичне плоче и бетона.

Члан 104

Горња површина бетонских темеља мора бити заштитијена најмање једним заштитним премазом на бази битумена или тера каменог угља.

Премаз из става 1 овог члана наноси се до висине од најмање 10 см и на делове челичне конструкције који излазе из темеља.

Премаз из става 1 односно става 2 овог члана, по правилу, редовно се обновља.

Међупросторе на местима споја челичних делова са бетонским темељом треба испунити течним битуменом или другим подесним материјалом за зашивавање.

Члан 105

У спојевима челика и дрвени грађе, додирне површине оба материјала треба пре спајања премазати врућим тером или слојем битумена.

Испод глава и навртки завртњева треба поставити широке подложне плочице. Подложне плочице и завртњеве треба премазати на начин из става 1 овог члана.

Члан 106

Врста и систем заштите од корозије у целини и у појединачним фазама (припрема површина, систем премаза, металне превлаке) бирају се тако да се обезбеди одговарајући степен заштите од корозије у оквим условима у којима ће се челична конструкција наћи за време експлоатације.

Члан 107

На избор врсте и система заштите од корозије утичу:

- 1) значај, величина и положај објекта,
- 2) корозиони услови средине у којој се објект налази,
- 3) услови експлоатације објекта,
- 4) могућност прегледа и одржавања челичне конструкције,
- 5) начин спајања челичне конструкције,
- 6) технички и скономски услови за изградњу објекта.

Члан 108

Систем заштите од корозије из чл. 94 до 105 овог правилника обезбеђује минимални степен заштите од корозије.

За заштиту од корозије челичних конструкција могу се применити и системи заштите који нису

наведени у овом правилнику, ако се теоретски и експериментално докаже да се њиховом применом обезбеђује заштита од корозије најмање у степену прописаним овим правилником.

VII КОНТРОЛА ИЗВОЂЕЊА И ПРИЈЕМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ ОД КОРОЗИЈЕ

Члан 109

За извођење радова на заштити од корозије могу се употребљавати само материјали за које је атестом (потврдом о квалитету), издатим од стране стручне радне организације регистроване за делатност у коју спада испитивање квалитета тих материјала, потврђено да ти материјали у погледу квалитета испуњавају услове прописане овим правилником.

У току извођења радова на заштити од корозије мора се контролисати свака радна операција и рад у целини.

Члан 110

Пре наношења премазног средства на челичну површину мора се контролисати:

- 1) подобност припремљене челичне површине,
- 2) стање претходног слоја премаза, при чему се утврђује да ли је премаз потпуно сув и без недостатака (отрећења изазваних кишом, порозности, ложег пријања, мрешкања појава покожице и сл.)

Пре наношења металних превлака, добијених топлим цинковањем или метализацијом, мора се контролисати подобност припремљене челичне површине.

Члан 111

Дебљина једног премаза односно металне превлаке или целог система заштите од корозије контролише се методом одређеном југословенским стандардом JUS CAI 558.

Члан 112

За време извођења радова на заштити од корозије повремено се узимају узорци материјала који се употребљава за заштиту од корозије и њихов квалитет утврђује, и то:

- 1) за премазна средства — према југословенском стандарду JUS Н С8 050,
- 2) за цинк, алуминијум и олово — према одредбама члана 77 овог правилника.

Члан 113

Квалитет металних превлака, добијених топлим цинковањем или метализацијом, утврђује се на самој челичној конструкцији или на епруветама.

Члан 114

Челичне конструкције и делови челичних конструкција не могу се ставити у употребу пре него што се утврди да су заштитени од корозије на начин прописан овим правилником.

VII ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД КОРОЗИЈЕ

Члан 115

Заштита од корозије челичних конструкција и њихових делова мора се одржавати у исправном стању. У том циљу се повременим прегледима утврђују стање заштите од корозије, као и обим и природа недостатака такве заштите (напрслина, међуређења, рђе, одвајања премаза од подлоге, распадања премаза и превлаке и сл.)

Члан 116

Степен зарђалости челичних површина заштићених премазима процењује се, по правилу, помоћу европске скале зарђалости

Члан 117

Утврђени недостаци система заштите од корозије морају се у најкраћем року отклонити

Недостаци из става 1 овог члана, зависно од ставља заштите од корозије, могу се отклонити

1) делимичним поправкама,

2) обнављањем премаза,

3) извођењем новог комплетног система заштите од корозије

Члан 118

Недостаци утврђени на појединим местима иначе добро очуваног система заштите од корозије, уз одговарајућу припрему челичне површине, отклањају се делимичним поправкама само тих места

Ако је дотрајао само покривни премаз, а нема појава рђе, премаз се обнавља преко претходно припремљене челичне површине.

У случајевима из ст 1 и 2 овог члана, заштитна средства која се накнадно наносе на челичну површину морају у свему одговарати заштитним средствима употребљеним у постојећем систему заштите од корозије

Ако је постојећа заштита од корозије на већем делу челичне површине отпала односно дотрајала или ако је степен зарђалости такве површине висок, постојећа заштита од корозије се потпуно уклања и челична површина чисти до другог степена чишћења, а затим се изводи нов комплетан систем заштите

Члан 119

Челичне површине, нарочито хоризонталне, морају се одржавати у чистом стању

Челичне површине морају се на погодан начин заштитити од механичких општењева и дејства агресивних парова (од локомотива и сл.)

VIII ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 120

Одредбе овог правила примењивају се на челичне конструкције и делове челичних конструкција објекта чија ће изградња отпочети после 31. јула 1970 године, осим одредаба главе VII овог правила које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог правила

Члан 121

Овај правило ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 8217/1
23. јуна 1970 године
Београд

Заменик савезног секретара
за привреду,
Владо Јуричић, с.р.

388

На основу члана 6 став 1 Закона о техничким мерама („Службени лист СФРЈ“, бр 12/65 и 55/69) и члана 89 ст 1 и 3 Основног закона о изградњи инвестиционих објеката („Службени лист СФРЈ“, бр 67/67, 30/68 и 53/69), савезни секретар за привреду прописује

ПРАВИЛНИК

О ТЕХНИЧКИМ МЕРАМА И УСЛОВИМА ЗА ПРОЈЕТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА У СРЕДИНАМА ИЗЛОЖЕНИМ АГРЕСИВНОМ ДЕЈСТВУ ВОДЕ И ТЛА

I Опште одредбе

Члан 1

Техничке мере и услови, прописани овим правилником, примењују се при пројектовању и извођењу бетонских и армиранобетонских конструкција (у даљем тексту бетонске конструкције) у срединама које су изложене или ће бити изложене агресивном дејству воде и тла

Члан 2

Степен агресивног дејства воде и тла на бетонске конструкције одређује се хемијским испитивањем воде и тла

Вода се мора хемијски испитивати, ако ће бетонске конструкције објекта бити изложене агресивном дејству воде и тла непознатих хемијских особина

Члан 3

Показатељ агресивног дејства воде и тла, прописани овим правилником, односи се на бетон спроведен од портланд-цемента или портланд-цемента са додатком цуколана или згуре односно од специјалног портланд-цемента који после 28 дана очвршћавања у нормалним условима има водонепропуствљивост V_2

Члан 4

Показатељ агресивног дејства воде, одређени овим правилником, могу се применити само ако температура воде приликом узимања узорака износи од 0°C до $+25^{\circ}\text{C}$

Ако температура воде приликом узимања узорака није у границама из става 1 овог члана, агресивно дејство воде мора се утврдити специјалним испитивањем

Члан 5

Бетонске конструкције изложене су агресивном дејству средине, ако било који показатељ агресивног дејства воде или тла одступа од вредности показатеља агресивног дејства воде и тла прописаних овим правилником

Члан 6

Ако бетон после 28 дана очвршћавања у нормалним условима има водонепропуствљивост већу од V_2 , сматра се корозионо отпорнијим и тај се фактор узима при одређивању допунских мера заштите бетонских конструкција изложених агресивном дејству воде и тла

Члан 7

При одређивању допунских мера заштите бетонских конструкција изложених агресивном дејству воде и тла може се имати у виду да је текућа вода, при истом хемијском саставу, агресивнија од воде која мирује

Члан 8

Мере заштите бетонских конструкција изложених агресивном дејству воде и тла, прописане овим правилником, састоје се у примени анткорозидних материјала и поступака који делимично или потпуно спречавају контакт бетона и агресивне средине