







испоручилац или на основу резултата добивених у одговарајућој лабораторији на захтев извођача или инвеститора, сагласно важећим прописима за челик за преднапрезање.

Зад пад силе из става 1. овог члана могу се узети у прорачун и друге вредности ако за то постоји доказ добивен на основу испитивања.

#### 4. Промсна сила преднапрезања услед скупљања бетона и дуготрајних утицаја

##### Члан 37.

При одређивању напона, у прорачун морају се узети у обзор утицаји који настају услед скупљања и дуготрајних оптерећења (преднапрезања и остале сталне оптерећења), водећи рачуна о течењу бетона.

Основни подаци о скупљању и течењу бетона узимају се у прорачун према резултатима испитивања бетона који одговара бетону конструкције, а у недостатку резултата испитивања, ти подаци могу се узети у прорачун према одредбама чл. 24. до 31. овог правила.

##### Члан 38.

Напони који настају услед скупљања и дуготрајних утицаја, одређују се према одговарајућим методама прорачуна.

##### Члан 39.

За једноструко армиране пресеке, промене напона у бетону  $\Delta \sigma_b(s,d)$  услед скупљања бетона ( $s$ ) и дуготрајних утицаја ( $d$ ) на месту арматуре, могу се одредити према изразу:

$$\Delta \sigma_b(s,d) = \left[ \frac{\epsilon_s t}{\varphi \infty} \cdot E_b + \sigma_b(s,d) \right] (1 - e^{-\xi \varphi t}),$$

где је:

$\epsilon_s$  — скупљање бетона у времену  $t$ ;

$E_b$  — модул еластичности бетона;

$\varphi$  — коефицијент течења бетона у времену  $t$ ;

$\varphi \infty$  — коначна вредност течења бетона;

$\sigma_b(s,d)$  — почетни напон у бетону на месту арматуре, добијен одмах после наношења оптерећења, тј. при  $t = 0$ , услед дуготрајних утицаја (преднапрезање и сва друга стална оптерећења);

$$\xi = \frac{n_k \cdot \omega_k \cdot \rho_t}{1 + n_k \cdot \omega_k \cdot \rho_t}$$

$n_k$  — однос модула еластичности челика и бетона;

$\omega_k$  — процент армирања

$$\rho_t = 1 + \frac{\omega_k^2}{l^2};$$

$\epsilon_t$  — ексцентричност челика у односу на тежиште бетонског једноструког армираног пресека на месту где се тражи пад напона.

$\Delta \sigma_b(s,d)$ ;

$$l^2 = \frac{l}{B} \text{ полупречник инерције пресека.}$$

Промена напона у челику за преднапрезање једноструко армираног пресека одређује се према изразу:

$$\Delta \sigma_c(s,d) = - \frac{\Delta \sigma_b(s,d)}{\omega_k \cdot \rho_t}$$

#### 5. Промена сила преднапрезања услед трења

##### Члан 40.

Поред трења на криволинијском делу кабла мора се, по целију дужини кабла (праволинијски и криволинијски део), узети у прорачун утицај трења услед непредвиђених одступања правца кабла, као последица савитљивости кабла и евентуалног поизменјавања кабла на местима његовог везивања за попречну арматуру.

Пад напона у челику  $\Delta \sigma_c$  услед трења у пресеку, удаљеном од места затезања за величину  $x$  (слика 1), одређује се изразом:

$$\Delta \sigma_{c,tr} = \sigma_c [ 1 - e^{-(\lambda x + \mu a)} ]$$

где је:


$\sigma_c$  — напон у жижи на месту где се кабл хвата и затеже пресом;

$\lambda$  — коефицијент изражен у % на  $m'$  кабла, којим се води рачуна о утицају трења услед непредвиђених кривина и односи се на дужину правог и кривог дела кабла;

$\mu$  — коефицијент трења челика о материјал који челик притискује при затезању;

$a$  — укупни угао скретања који кабл захвата од места хватања кабла пресом до пресека  $x$  у коме се тражи пад напона.

Вредности  $\lambda$  и  $\mu$  морају се одредити емпиријски за дати систем преднапрезања.



Слика 1











