

МЕСЕЦ	Температура минимум максимум средња воздуха	Влаж- ност воздуха	Падавине и на- водњава- ње у mm	Мраз – прахи и дани последи- ћи	Сунчани дани
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					

Руководилац организације удруженог рада која врши испитивање.

146.

На основу члана 81 Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр 37/88), а по претходно прибављеном мишљењу Савезног секретаријата за привреду и Савезног секретаријата за народну одбрану, директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК

О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ КОНСТРУКЦИЈА ОД ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНТА ОД НЕАРМИРАНОГ И АРМИРАНОГ ЂЕЛИЈАСТОГ БЕТОНА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим правилником одређују се технички нормативи за пројектовање, производњу и извођење конструкција од префабрикованих елемената од неармираног и армираног ђелијастог бетона (у даљем тексту конструкција)

Члан 2

Под ђелијастим бетоном (гасбетон, односно пенобетон), у смислу овог правилника, подразумева се врста лаког бетона који се добија очвршћавањем смеше силикатне и везиве компоненте, средстава за стварање ђелија, помоћних материјала и воде

Под префабрикованим елементима од неармираног и армираног ђелијастог бетона (у даљем тексту префабрикати), у смислу овог правилника, подразумевају се обликовани производи од ђелијастог бетона израђени на индустриски начин

Профабриковани елементи од неармираног и армираног ђелијастог бетона (гасбетона, односно пенобетона) спадају у групу конструкцијских и термоизолационих грађевинских материјала

Члан 3

Наведени симболи, у смислу овог правилника, имају следећа значења

I Велика слова

- A – површина
- A_s – површина пресека арматуре
- A_{sh} – потребна површина затезне арматуре
- A_{sh} – површина пресека елемената од ђелијастог бетона
- A_{sh1} – површина пресека једне шилске главне уздужне арматуре
- A_{sh2} – коефицијент упирања воде
- B – ђелијasti бетон
- C – челик
- D – сила притиска од укупног оптерећења

- E_a – модул еластичности челика
- E_b – модул еластичности ђелијастог бетона
- F – сила
- FIP – фасадна изолациона плоча
- G – укупна маса објекта с опремом
- GA – глатка арматура од неког бетонског челика
- GB – гасбетон
- H – висина конструкције
- IP – изолациона плоча
- K – укупни сеизмички кофицијент за хоризонтални смер
- KSP – армирана кровна и међуспратна плоча
- M – марка ђелијастог бетона
- MA – заварена арматурна мрежа од хладновучене жице
- M_s – моменат савијања од сталног и покретног оптерећења
- N_u – носивост за утицаје оптерећења при лому
- N_u – гранична носивост пресека
- NZVP – косиве зидне вертикалне плоче
- P – греда од ђелијастог бетона
- P – приземље
- PB – пенобетон
- R – отпор топлотном току
- R – радијус
- S – укупна хоризонтална сеизмичка сила
- S – утицаји оптерећења на конструкцију
- S_s – утицаји властите масе и сталног оптерећења
- S_p – утицаји променљивих оптерећења
- S_d – утицаји нарочитих оптерећења
- T_u – попречна сила
- T_{mu} – меродавна попречна сила
- ZB – зидни блокови
- Z_u – сила затезања при лому
- ZHP – зидна хоризонтална плоча
- ZPP – зидна преградна плоча
- ZVP – зидна вертикална плоча

2 Мала слова

- a – заштитни слој ђелијастог бетона
- a – дужина налегања на конструкцију
- a – одстојање тежишта притиснуте арматуре од најјаче притиснуте ивице пресека
- b – ширина елемената
- b – минимална ширина пресека
- b_{min} – најмања ширина елемената
- c – специфична топлота
- d – дебљина
- e – ексцентрицитет нормалне сile у односу на тежиште пресека
- e – база природног логаритма
- e – ексцентрицитет
- f – чврстоћа
- f_a – чврстоћа челика при затезању
- f_{a1} – појединачна вредност резултата испитивања челика
- f_{a2} – карактеристична вредност резултата испитивања чврстоће при затезању челика
- f_{am} – средња аритметичка вредност резултата испитивања чврстоће при затезању челика
- f_b – рачунска чврстоћа ђелијастог бетона
- f_b – затезна чврстоћа ђелијастог бетона
- f_k – притисна чврстоћа ђелијастог бетона
- f_{km} – средња вредност притисне чврстоће ђелијастог бетона
- f_{mn} – најмања појединачна вредност притисне чврстоће
- f_{sk} – средња вредност чврстоће коцке
- h – статичка висина
- h – укупна висина неармираног елемента
- i – полуупречник инериције пресека ђелијастог елемента
- k – одстојање тачке језгра од средишта пресека
- k – коефицијент пролаза топлоте
- k – константа
- k_z – коефицијент у зависности од врсте елемента

l	- статичка дужина елемента
l _k	- конзолнни препуст елемента
l _o	- дужина извијања
l _p	- дужина отвора који се прекрива
l _p	- укупна дужина плоча
n	- однос модула еластичности челика и модула еластичности ћелијастог бетона
n _p	- број резултата испитивања у једној серији
n _p	- потребан број попречних шипки за усилење
P	- дозвољена сила носивости
s	- коефицијент положаја неутралне осе
t	- време
v	- деформација - угиб
v _g	- гранични угиб
v _{max}	- највећи угиб елемента
z	- крак унутрашњих сила
w	- оптерећење плоче ветром

3 Грчка слова

a ₁	- коефицијент температурног линеарног ширења
P _{врз}	- називна запреминска маса
P _{врз}	- прорачунска запреминска маса ћелијастог бетона
P _{врз}	- маса на m ²
Y _u	- коефицијент сигурности при лому
Y _v	- коефицијент варијације
E	- деформација
E ₁	- деформација челика
E ₂	- највећа деформација челика
E _b	- деформација ћелијастог бетона
E _б	- највећа деформација ћелијастог бетона
E _р	- релативна еластична деформација
E _т	- деформација скупљања ћелијастог бетона
E _{р,п}	- релативна коначна деформација пузanja
П	- временски помак фазе осцилације температуре
λ	- коефицијент топлотне проводљивости у сувом стању
λ ₁	- виткост
λ _{врз}	- прорачунска вредност коефицијента топлотне проводљивости
μ	- коефицијент армирања
λ	- коефицијент отпора дифузији водене паре
v	- однос попречних и уздужних деформација
σ	- нормални напон
σ ₁	- допуштени напон у челику
σ _{ад}	- максимални напон у челику од сталног и променљивог оптерећења
σ _{врз}	- гранични напон у шипки главне арматуре у часу лома
σ _b	- допуштени напон у ћелијастом бетону
σ _{b,доп}	- допуштени напон на притисак
σ _{bz}	- напон затезања у ћелијастом бетону
σ ₁	- допуштени средњи нормални напон у ћелијастом бетону при извијању
σ _п	- главни затезни напон у зидним елементима
σ _{b,доп}	- допуштени главни затезни напон
σ _{п,доп}	- главни затезни напон у зиду при рушењу
σ ₀₂	- граница развлачења за челик MAG 500/560
σ ₁	- ивични напон, ексцентрично оптерећење
σ ₂	- средишни напон, центрично оптерећење
σ _{ук}	- граница развлачења за челик СО 300
σ _п	- напон затезања од савијања
τ	- смичући напони
τ _п	- рачунски смичући напон
τ ₀	- средњи напон смицања у зидном елементу од сеизмичке сile
φ	- коефицијент пузanja
φ _{ко}	- коначна вредност коефицијента пузanja

4 Индекси

A	- пресек арматуре
a	- челик
al	- челик - шипка главне арматуре
ad	- максимална вредност за напон у челику
ai	- појединачна вредност у челику

ak	- карактеристична вредност за челик
am	- средња вредност за челик
a max	- гранична вредност напона у шипки главне арматуре
B	- ћелијасти бетон
b dop	- допуштена вредност напона у ћелијастом бетону
b rac	- прорачунска вредност напона ћелијастог бетона
bz	- затезни напон у бетону
dop	- допуштено
e	- еластично
g	- сопствена маса и стално оптерећење
g	- гранично
i	- појединачна вредност
i	- извијање
i	- виткост
k	- коцка
k	- конзола
km	- појединачна вредност
k min	- најмања појединачна вредност
maks	- максимално (највише)
min	- минимално (најмање)
nu	- меродавна сила
n	- главни затезни напон
n	- рачунски смичући напон
n dop	- допуштени главни затезни напон
n ruš	- главни затезни напон при рушењу
o	- отвор који се прекрива
o	- појединачна вредност смицања
02	- граница развлачења
p	- променљива оптерећења
p	- укупна дужина
p	- потребно
poo	- релативно коначно
r	- ивично
rač	- рачунско
s	- средишњи
s	- скупљање
s	- утицај при лому
t	- време
u	- гранично
u	- сила
v	- варијација
v	- развлачење
zs	- затезање од савијања
q	- стална и покретна оптерећења
1 h	- један сат
∞	- крајња вредност
Δ	- нарочита оптерећења

Члан 4

Пројекат ћелијастог бетона, који се израђује пре почетка производње, мора да садржи

- 1) технички извештај,
- 2) статички прорачун,
- 3) план арматуре,
- 4) услове за производњу префабриката (мешавина, процес производње),
- 5) програм контроле ћелијастог бетона,
- 6) план узимања узорака

Члан 5

Саставни делови за производњу готових префабриката при стављању у промет морају бити снабдевени извештајем о испитивању квалитета тих делова

II МАТЕРИЈАЛ**Члан 6**

За производњу ћелијастог бетона употребљавају се

- 1) силицијумска компонента,
- 2) везива компонента,
- 3) средства за стварање ћелија,
- 4) помоћни материјали,
- 5) вода

1 Силицијумска компонента**Члан 7**

Као силицијумска компонента у производњи ћелијастог бетона употребљава се

- 1) кварни песак,
- 2) летећи пепео
- 3) базична или кисела шљака високих пећи,
- 4) Мартенова шљака

Члан 8

Силицијумска компонента може да садржи, у проценитима масе

1) глине	до 5 %
2) хумуса	до 3 %
3) алкалија (K_2O , Na_2O)	до 2 %,
4) хлорила (Cl)	до 0,02 %

2 Везива компонента**Члан 9**

Као везива компонента у производњи ћелијастог бетона употребљава се

- 1) цемент,
- 2) негашени креч,
- 3) мешавина цемента и негашеног креча, с претежним уделом једног или другог везивног компоненте

Члан 10

Цемент који се користи као везива компонента у производњи префабриката мора да испуњава услове квалитета према југословенским стандардима за цемент од по-ртландцементног клинкера JUS B C1 009, JUS B C1 011, JUS B C1 013 и JUS B C1 014

Члан 11

Негашени креч који се користи као везива компонента у производњи префабриката мора да испуњава услове квалитета према југословенским стандардима за креч JUS B C1 020 и JUS B C1 021

Негашени креч за производњу префабриката, поред услова из става I овог члана, мора испуњавати и следеће услове

I) садржај „препеченог дела“ у кречу може износити до 3%
II) разлика садржаја CaO између две узастопне испоруке може износити до 4 %

3 Средства за стварање ћелија**Члан 12**

Као средства за стварање ћелија у производњи ћелијастог бетона употребљавају се

- 1) средства за надимање – развијање гаса,
- 2) средства за стварање пећи

Члан 13

За производњу ћелијастог бетона – гасбетона, као развијач гаса употребљава се алюминијумски прах који потпуно диспергије у води и садржи најмање 90% активног елементног алюминијума чија специфична површина по Блену (Blaine) износи најмање 7 000 cm^2/g

Као развијач гаса може се употребити и друго средство које не утиче неповољно на својства ћелијастог бетона – гасбетона

Алюминијумски прах који се користи у производњи ћелијастог бетона – гасбетона може бити и у облику пасте или гранула

Члан 14

За производњу ћелијастог бетона – пенобетона, као средства за стварање пећи употребљавају се детерђенти и слична средства која не утичу неповољно на својства пенобетона

4 Помоћни материјали**Члан 15**

Као помоћни материјали у производњи ћелијастог бетона употребљавају се

- 1) регулатори везивања и стврђивања,
- 2) регулатори алкалитета,
- 3) стабилизатори масе

Члан 16

Помоћни материјали из члана 15 овог правилника додају се ћелијастом бетону у фази производње, у врло малим количинама, ради побољшања његових својстава у свежем или чврстом стању

Члан 17

Помоћни материјали за производњу ћелијастог бетона морају у промету бити снабдевени исправом производчика о квалитету тих материјала

Члан 18

Пре почетка производње ћелијастог бетона мора се одредити највећи процент додавања помоћних материјала, с тим да се њиховом употребом не ослабе прописана својства ћелијастог бетона и вратмуре, што се утврђује експерименталним путем

5 Вода**Члан 19**

За производњу ћелијастог бетона може се употребљавати вода за пиће из водовода или вода која испуњава техничке услове из члана 20 овог правилника

Члан 20

Технички услови воде за производњу ћелијастог бетона дати су у табели 1 овог правилника

Табела 1 – Технички услови које мора да испуњава вода за производњу ћелијастог бетона

Особине воде	За ћелијasti бетон садржај mg/l
pH-вредност, изнад	7
садржај хлора (Cl^-), највише	200
садржај сулфата (SO_4^{2-}), највише	2700
садржај нитрата (NO_3^-), највише	500
садржај фосфата (PO_4^{3-}), највише	100
садржај бикарбоната (алкалнија) ($NaHCO_3$), највише	1000
потребнији калијум-перманганата ($KMnO_4$), највише	200
садржај растворљивих материја, као остатак испарења бистре или процеђене воде, највише	5000
садржај нерастворљивих материја, као разлика испарења непроцеђене воде, највише	2000

Квалитет воде за производњу ћелијастог бетона проверава се на начин одређен у југословенском стандарду JUS U M1 058

III ЂЕЛИЈАСТИ БЕТОН**1 Класификација ћелијастог бетона****Члан 21**

Квалитет ћелијастог бетона одређује се пројектом ћелијастог бетона. Ђелијasti бетон мора у пројекту да носи ознаку марке (M) и врсте, а то GB за гасбетон и PB за пенобетон

Члан 22

Префабриковани елементи који служе за извођење конструкција производе се од ћелијастог бетона следећих марки М 1,5, М 2,0, М 2,2, М 2,5, М 3,0, М 3,5, М 4,0, М 4,5 и М 5,0

Члан 23

Марка ћелијастог бетона означава се словом М и одговарајућим бројем који се добије као средња вредност притисне чврстоће одређене из три епрувете – коцке странице 100 mm осушене до сталне масе, уз испуњење услова из табеле 2 овог правилника

За армирани ћелијasti бетон не смеју се употребити марке ниže од М 3,0, а за кровне и међуспратне плоче најнижа марка не сме бити нижа од М 3,5

2 Систем ћелијастог бетона

Члан 24

Приликом пројектовања смеше ћелијастог бетона (силикатне и везивне компоненте, средства за стварање ћелија, помоћних материјала и воде), количине састојака исказују се масама и апсолутним запреминама

Члан 25

Смешу ћелијастог бетона пројектује производијач, зависно од технолошких услова за производњу префабриката, с тим што морају бити испуњени услови одређени овим правилником

3 Контрола квалитета ћелијастог бетона

Члан 26

Производњу ћелијастог бетона контролише производијач

Члан 27

Квалитет сваке врсте ћелијастог бетона треба оценити одвојено, при чему треба узети у обзир све резултате испитивања

Члан 28

Контрола квалитета префабриката у току производње обухвата проверавање

1) мера, према југословенском стандарду JUS U N1 300, једанпут недељно на свакој врсти произведеног префабриката,

2) притисне чврстоће, према југословенском стандарду JUS U N1 300, на по једној епрувти од сваке врсте префабриката произведеног у радијум дану,

3) запреминске масе, према југословенском стандарду JUS U N1 300, на по једној епрувти од сваке врсте префабриката произведеног у радијум дану.

4) линеарне деформације, према југословенском стандарду JUS U N1 300, најмање једанпут у шест месеци (скупљање и бубрење),

5) кофицијента сигурности, за носиве армиране префабриката, према југословенском стандарду JUS U N1 302 или JUS U N1 304, на по једној плочи од сваке врсте произведених плоча, најмање једанпут у шест месеци,

6) угиба, за носиве армиране префабрикате, према југословенском стандарду JUS U N1 302, заједно са проверавањем кофицијента сигурности.

Члан 29

Квалитет притисне чврстоће ћелијастог бетона сматра се испуњеним ако средња вредност чврстоће једне серије испитивања од три коцке достигне најмању вредност из табеле 2 колона 2 овог правилника, а појединично испитивање достигне притисну чврстоћу означену у колони 3. Квалитет запреминске масе сваке епрувте ћелијастог бетона мора бити испод означене називне запреминске масе из табеле 2 колона 4 овог правилника.

Табела 2 – Марка, притисна чврстоћа и називна запреминска маса ћелијастог бетона

Марка ћелијастог бетона	Притисна чврстоћа		
	Средња вредност	Најмања појединачна вредност	Називна запреминска маса
	$f_{k,m}$	$f_{k,min}$	ρ_b
M	(MPa)		(kg/m ³)
1,5	1,5	1,0	350
2,0	2,0	1,5	400
2,2	2,2	1,7	450
2,5	2,5	2,0	500
3,0	3,0	2,5	550
3,5	3,5	3,0	600
4,0	4,0	3,5	650
4,5	4,5	4,0	700
5,0	5,0	4,5	700

Члан 30

При пуштању погона за производњу ћелијастог бетона у редовну производњу, производијач мора имати доказе о квалитету ћелијастог бетона и префабриката према условима утврђеним у југословенским стандардима JUS U N1 302, JUS U N1 304, JUS U N1 306, JUS U N1 308 и JUS U N1 309

4 Деформације при краткотрајним деловињицама

Члан 31

При прорачуну деформација и утицаја услед краткотрајних оптерећења за конструкције од префабриката причењују се

- 1) модул еластичности,
- 2) однос попречних и уздужних деформација,
- 3) кофицијент топлотног линеарног ширења

Члан 32

За израчунавање вредности модула еластичности ћелијастог бетона примењује се образац

$$E_b = 500 f_{k,m}$$

где је

E_b – модул еластичности ћелијастог бетона

$f_{k,m}$ – средња вредност притисне чврстоће ћелијастог бетона

Вредност модула еластичности ћелијастог бетона користи се и при прорачуну затезања

За прорачунавање армирано-бетонских пресека од ћелијастог бетона узима се однос модула еластичности челијака и ћелијастог бетона

$$\pi = E_a/E_b$$

Члан 33

За однос попречних и уздужних деформација у користи се вредност између 0 и 0,2

Кад је утицај попречних деформација знатан, користи се вредност $v = 0,2$

Члан 34

Кофицијент топлотног линеарног ширења ћелијастог бетона израчунава се према обрасцу

$$\alpha_t = 0,8 \text{ (mm/m/100 } ^\circ\text{C)}$$

5 Временске (споре) деформације – скупљање и пузanje

Члан 35

Величина пузана ћелијастог бетона одређује се према југословенском стандарду JUS U N1 312, без обзира на старост ћелијастог бетона у тренутку испитивања

Члан 36

Величина и ток скупљања ћелијастог бетона утврђују се према југословенском стандарду JUS U N1 300 и одређују према обрасцу

$$\epsilon_t = \frac{\epsilon_{\text{rel}} - 1}{t + b}$$

где је

ϵ_t – деформација скупљања ћелијастог бетона, у %
 ϵ_{rel} – релативна коначна деформација скупљања ћелијастог бетона, у %

t – време, у данима

b – константа, $b = 20$

Члан 37

Највећа линеарна деформација скупљања ћелијастог бетона не сме прекорачити вредности

1) за ћелијasti бетон очврснут у засићеној воденој пари

$\epsilon_t \approx 0,5 \text{ mm/mm}$,

2) за ћелијasti бетон очврснут при атмосферском притиску

$\epsilon_t \approx 1,0 \text{ mm/mm}$

Члан 38

За деформације пузана ћелијастог бетона при напонима у конструкцијама које одговарају експлоатационим оптерећењима користи се линеарна теорија пузана бетона, с тим да се аутоклавирани ћелијasti бетон третира као високоеластично чврсто тело за напон до $0,4 f_k$

Члан 39

Коефицијент пузана ћелијастог бетона одређује се према обрасцу

$$\Phi_{\text{pu}} = \frac{\epsilon_{\text{rel}}}{\epsilon_t}$$

где је

Φ_{pu} – коначна вредност коефицијента пузана

ϵ_{rel} – релативна коначна деформација пузана

ϵ_t – релативна еластична деформација

Члан 40

Ако коначне вредности коефицијента пузана аутоклавираног ћелијастог бетона Φ_{pu} нису експериментално одређене, као средња вредност овог коефицијента користи се

$$\Phi_{\text{pu}} = 1,2$$

Крајња вредност пузана ћелијастог бетона мора бити у границама од 0,8 до 1,5

6. Топлотна својства ћелијастог бетона

Члан 41

За прорачун коефицијента топлотне проводљивости ћелијастог бетона примењују се вредности добијене из извештаја о испитивању квалитета ћелијастог бетона

Ако нема тих података, коефицијенти топлотне проводљивости ћелијастог бетона, зависно од његове марке, односно називне запреминске масе, узимају се из табеле 3 колона 3 овог правила и највеће су вредности за материјал у свом стању

Прорачунске вредности коефицијента топлотне проводљивости ћелијастог бетона дате у табели 3 колона 4 овог правила представљају вредности за материјал у стању експлоатације, са садржајем влаге коју ћелијasti бетон прими из ваздуха (равнотежна влага) и на основу које се изводе прорачуни

Табела 3 – Коефицијенти топлотне проводљивости за ћелијasti бетон

Марка ћелијастог бетона	Називна запреминска маса	Коефицијент топлотне проводљивости	
		У свом стању	Рачунашки
M	ρ_b (kg/m ³)	λ_{10} (W/m K)	λ_R
1,5	350	0,08	0,11
2,0	400	0,09	0,12
2,2	450	0,10	0,13
2,5	500	0,11	0,14
3,0	550	0,12	0,16
3,5	600	0,14	0,18
4,0	650	0,15	0,19
4,5	700	0,16	0,20
5,0	700	0,16	0,20

У случају додатног навлачења ћелијастог бетона (нпр. од кондензоване дифузијске водене паре), прорачунска вредност коефицијента водљивости навлаченог ћелијастог бетона мора се прорачунати зависно од количине влаге, и то тако да се вредности коефицијента топлотне проводљивости за сви материјали из табеле 3 колона 3 овог правила повећавају за 30% (додатак за равнотежну влагу) и још по 12% за сваки запремински процент садржаја влаге у материјалу, према изразу

$$\lambda_R = \lambda_{10} \cdot 1,3 \lambda_{10} + (0,12 a \lambda)$$

где је

a – навлачење ћелијастог бетона у запреминским постојцима

Члан 42

За једнослојне конструкције од ћелијастог бетона временски помаци фазе осцилације температуре одређени су у табели 4 овог правила

Табела 4 – Временски помаци фазе осцилације температуре за префабрикате од ћелијастог бетона M = 3,0

Дебљина префабриката од ћелијастог бетона	Временски помак фазе осцилација температуре
d	τ
mm	сати
75	1,10
100	2,05
125	3,07
150	4,07
175	5,02
200	6,02
225	7,04
250	7,99
275	8,99
300	9,96

7 Отпорност против пожара

Члан 43

Ћелијasti бетон мора бити несагорив, према југословенском стандарду JUS U N1 040. Најмања потребна от-

порност конструкција од ћелијастог бетона против пожара зависи од њихове намене и положаја у објекту, као и од улоге која им је додељена у општој концепцији заштите објекта од пожара.

Минималне дебљине конструкција од ћелијастог бетона и њихова отпорност против пожара одређени су у табели 5 овог правилника.

Отпорност конструкција од ћелијастог бетона против пожара испитује се на начин утврђен југословенским стандардима JUS U J1 090 и JUS U J1 110.

Табела 5 - Отпорност против пожара - минималне дебљине конструкција од ћелијастог бетона, у см

Редни број	Врста конструкције	Отпорност против пожара (мин)					
		30	60	90	120	180	
I ЗИДОВИ							
1	Зидни блокови и зидне плоче који затварају простор, неносиви, неомалтерисани	7,5	7,5	10,0	12,5	15,0	
1a	Зидни блокови и зидне плоче који затварају простор, неносиви, обострано омалтерисани	7,5	7,5	10,0	10,0	12,5	
2	Зидни блокови при центричном напрезању						
2 1	$\sigma \leq 0,3 \text{ MPa}$ неомалтерисани	12,5	12,5	15,0	15,0	15,0	
2 1a	$\sigma \leq 0,3 \text{ MPa}$ обострано омалтерисани	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
2 2	$\sigma \leq 1,2 \text{ MPa}$ неомалтерисани	15,0	15,0	15,0	17,5	20,0	
2 2a	$\sigma \leq 1,2 \text{ MPa}$ обострано омалтерисани	12,5	12,5	12,5	15,0	17,5	
3	Зидни блокови при ексцентричном напрезању који затварају простор						
3 1	$\sigma_x \leq 0,6 \text{ MPa}$ омалтерисани	15,0	17,5	20,0	25,0	30,0	
3 1a	$\sigma_x \leq 0,6 \text{ MPa}$ обострано омалтерисани	12,5	15,0	17,5	20,0	25,0	
3 2	$\sigma_x \leq 1,2 \text{ MPa}$ омалтерисани	17,5	20,0	25,0	30,0	30,0	
3 2a	$\sigma_x \leq 1,2 \text{ MPa}$ обострано омалтерисани	15,0	17,5	20,0	25,0	25,0	
4	Зидни блокови при центричном напрезању који затварају простор						
4 1	$\sigma \leq 0,3 \text{ MPa}$ неомалтерисани	12,5	15,0	15,0	15,0	17,5	
4 1a	$\sigma \leq 0,3 \text{ MPa}$ обострано омалтерисани	12,5	15,0	12,5	12,5	12,5	
4 2	$\sigma \leq 1,0 \text{ MPa}$ неомалтерисани	15,0	15,0	17,5	20,0	25,0	
4 2a	$\sigma \leq 1,0 \text{ MPa}$ обострано омалтерисани	12,5	12,5	15,0	17,5	20,0	
II КРОВНЕ И МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ							
1	Кровне и међуспратне плоче						
2	Кровне и међуспратне плоче на жлеб и перо	10,0	12,5	15,0			

8. Звучна изолација

Члан 44

Квалитет звучне изолације конструкција од ћелијастог бетона одређује се према југословенским стандардима из области акустике у грађевинарству.

Минималне вредности индекса звучне изолације зависе од типа конструкције и намене објекта, а утврђују се према југословенском стандарду JUS U J6 201.

IV ЧЕЛИК ЗА АРМИРАЊЕ

Члан 45

За армирање конструкција и префабриката користе се жице ($\varnothing < 12 \text{ mm}$) од меког глатког челика и хладновучене жице

Члан 46

За армирање префабриката користе се следеће врсте челика: СО 300 (GA 240/360) за глатку арматуру од меког бетонског челика и MAG 500/560 за вучену челичну жицу, према југословенском стандарду JUS C B6 013.

Члан 47

Глатка арматура се израђује од челика СО 300 (GA 240/360).

Глатка арматура је кружног попречног пресека и користи се у величинама од 5 до 10 mm, према југословенском стандарду JUS C K6 020.

Површина називног пресека може да буде мања 5% од номиналне површине попречног пресека.

Члан 48

Хладновучена жица квалитета MAG 500/560 користи се у величинама од 4 до 10 mm. Дозвољено одступање од површине и масе одређује се према југословенском стандарду JUS C B6 011.

Члан 49

Механичка својства челика за арматуру, одређена као карактеристична вредност са фрактилом 5%, дата су у табели 6 овог правилника.

Челик који се користи за израду арматуре пре стављања у промет мора да испуњава све утврђене услове дате у табели 6 овог правилника а према југословенским стандардима за испитивање челика.

Табела 6 - Својства челика за армирањи ћелијasti бетон

Карактеристика	Ознака	Мерније- единици	Ознака материјала	
			СО 200 (GA 240/360)	MAG 500/560
Називни пресек	\varnothing	mm	5 до 10	4 до 10
Карактеристична граница развлачења				
- глатка арматура	σ_{ek}	MPa	240	500
- вучена жица	σ_0			
Карактеристична чврстоћа при затезању	f_{ek}	MPa	360	560
Модул еластичности	E_k	GPa	200 до 210	190 до 200

Члан 50

Карактеристична чврстоћа при затезању f_{ek} и граница развлачења σ_{ek} челика за армирање префабриката утврђују се испитивањем најмање 30 узорака применом теорије математичке статистике.

Карактеристична вредност резултата испитивања чврстоће челика при затезању и границе развлачења челика, ако је испуњен услов нормалне расподеле, мора бити једнака или већа од одговарајуће вредности у табели 6 овог правилника. Карактеристичне вредности резултата испитивања утврђују се под претпоставком да је само 5% вредности резултата испитивања мање од карактеристичне вредности.

Карактеристична вредност резултата испитивања чврстоће челика при затезању f_{ek} одређује се према обрасцу

$$f_{ek} = f_{em} - 1,64 s_e$$

где је

f_{em} – аритметичка средина резултата испитивања чврстоће при затезању на узорцима
 n – број резултата испитивања у једнокој партији (скупини)

s_e – проценета стандардна девијација чврстоће при затезању од резултата испитивања

$$s_e = \sqrt{\frac{(f_{em} - f_{ek})^2}{n - 1}}$$

f_e – појединачна вредност резултата испитивања

Карактеристична вредност резултата испитивања границе развлачења σ_{ek} одређује се према обрасцу

$$\sigma_{ek} = \sigma_{em} - 1,64 s_e$$

где је

σ_{ek} – граница развлачења челика за армирање
 σ_{em} – аритметичка средина n резултата испитивања границе развлачења на узорцима

s_e – проценета стандардна девијација границе развлачења n резултата испитивања

$$s_e = \sqrt{\frac{(\sigma_{em} - \sigma_e)^2}{n - 1}}$$

σ_e – појединачна вредност резултата испитивања границе развлачења

Члан 51

Контролно испитивање челика за армирање пре уграђивања врши се утврђивањем карактеристичних вредности резултата испитивања чврстоће при затезању челика – f_{ek} и границе развлачења – σ_{ek} на најмање 10 случарно изабраних узорака из сваке партије челика за количину од 100 t. За партије челика количине већи од 100 t, за сваку количину од 10 t преко 100 t узима се још по један узорак.

Челик за армирање испуњава услове у погледу утврђене чврстоће при затезању и границе развлачења ако најмања вредност резултата испитивања није мања од вредности карактеристичних чврстоћа при затезању – f_{ek} и модула еластичности – σ_{ek} датих у табели 6 овог правилника. Кад је број узорака који се испитује већи од 10, а мањи од 30, допуштено је да из сваких пет узорака изнад првих 10 узорака по једна вредност резултата испитивања буде нижа од одговарајуће карактеристичне вредности.

Кад је број узорака челика једнак или већи од 30, чврстоћа при затезању и граница развлачења утврђују се према члану 50 овог правилника.

Вредност осталих карактеристика челика за армирање одређене у табели 6 овог правилника утврђују се на најмање шест узорака. Сматра се да челик испуњава услове у погледу тих карактеристика ако ни једна вредност резултата испитивања није неповољнија од вредности утврђених овим правилником.

V ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

1 Основе прорачуна

Члан 52

Утицаји у пресекима и деформације конструкцијоног система израчунавају се по теорији конструкција

Члан 53

Конструкције и префабрикати прорачунавају се на утицаје сталних, променљивих и нарочитих оптерећења, а према одговарајућим прописима о оптерећењу грађевинских објеката и конструкција

Члан 54

Утицаји од сеизмичких сила прорачунавају се према пропису о техничким нормативима за изградњу објеката

високоградње у сеизмичким подручјима, а носивост пресека конструкција и префабриката одређује се према одредбама овог правилника

Члан 55

Префабрикати који се димензионишу према граничном стању лома и деформације су

- 1) армиране кровне и међуспратне плоче (KSP),
- 2) армиране зидне вертикалне плоче (ZVP),
- 3) армиране зидне хоризонталне плоче (ZHP),
- 4) армиране носиве зидне вертикалне плоче (NZVP)

Префабрикати који се димензионишу према допуштеним напонима су

- 1) зидови зидани зидним блоковима или изолационим плочама од ћелијастог бетона

2. Статичка сигурност приликом димензионисања према граничном стању лома

Члан 56

Статичка сигурност је задовољена ако су статичке величине пресека које одговарају граничном стању лома најмање једнаке статичким величинама код употребног оптерећења помноженим коефицијентом сигурности датим у члану 58 овог правилника

3. Димензионисање према граничној носивости – лому

Члан 57

При испитивању сигурности према лому пресека елемената од армираног ћелијастог бетона узима се

- 1) да је расподела деформација по пресеку линеарна,
- 2) да ћелијasti бетон у затегнутој зони при лому не преузима силе затезања,
- 3) да се расподеда напон у ћелијастом бетону и челику усваја према идеализованим радним дијаграмима бетона и челика одређеним у чл. 59 и 60 овог правилника

Члан 58

За прорачун елемената по граничној носивости лома узима се коефицијент γ_0 према табели 7 овог правилника


Табела 7 – Коефицијенти сигурности

Врста плоча	Ознака карактеристике лома	Коефицијент сигурности γ_0 min
Кровне и међуспратне плоче	KSP од савијања	1,8
	од смицања	2,1
Зидне вертикалне и зидне хоризонталне плоче	ZVP од савијања ZHP	1,8
Носиве зидне вертикалне плоче	NZVP од савијања са нормалном силом	4,0
Све плоче при транспорту и монтажи	KSP од савијања ZVP ZHP	1,3
	NZVP од смицања	1,5

Рачунски – радни дијаграм σ_y/ϵ_y ћелијастог бетона

Члан 59

За рачунски – радни дијаграм σ_y/ϵ_y ћелијастог бетона узима се за прорачун пресека према лому дијаграм приказан на слици 1, при чему је ϵ_y одређено са граничном деформацијом $\epsilon_y = 3\%$ и рачунском чврстоћом f_y

Слика 1 – Рачунски дијаграм σ_b/ϵ_b ћелијастог бетона

Рачунска чврстоћа f_b зависно од марке ћелијастог бетона, дата је у табели 8 овог правилника, при чему је узет у обзир утицај влажности на чврстоћу

Табела 8 – Рачунска чврстоћа f_b у зависности од марке ћелијастог бетона

Марка ћелијастог бетона	Рачунска чврстоћа ћелијастог бетона
	f_b
M	MPa
1,5	0,98
2,0	1,30
2,2	1,43
2,5	1,62
3,0	1,95
3,5	2,27
4,0	2,60
4,5	2,93
5,0	3,25


За конструкцију од префабриката чија је висина пресека чврстоћа од 12,5 см, рачунска чврстоћа умањује се за 10% од вредности датих у табели 8.

Члан 60

За рачунске дијаграме челика узимају се билинсарни радијуси дијаграма са граничном чврстоћом челика једнаком границима разлачења σ_c , односно σ_{c1} и највећом деформацијом челика при лому од $\epsilon_c = 4,0\%$ за СО 300 (GA 240/360), а $\epsilon_d = 4,5\%$ за MAG 500/560, према слици 2

Члан 61

За префабрикете напретнуте на савијање без нормалне силе, са нормалном ексцентричном силом и са центричном нормалном силом граничне вредности деформације ћелијастог бетона – ϵ_b и челика – ϵ_d дате су за одговарајућа напонска стања пресека за подручја 1 до 5 у приказу на слици 3



Слика 2 – Рачунски дијаграми челика за ћелијасти бетон

На слици је

– подручје 1 – центрична затезна сила и затезна сила мале ексцентричности,

– подручје 2 – савијање без уздужне силе и савијање с уздужном силом са неискоришћеним пресеком бетона ($\epsilon_b = 3\%$) и искоришћењем носивости челика при граници разлачења од $\epsilon_d = 4\%$ (према члану 60 овог правилника),

– подручје 3 – савијање и савијање са уздужном силом при пуном искоришћењу носивости пресека од ћелијастог бетона ($\epsilon_b = 3\%$) и носивости челика при граници разлачења за $\epsilon_c < \epsilon_c < \epsilon_d$ (за ϵ_d према члану 60 овог правилника) где је $\epsilon_c = \sigma_c / E_c$,

– подручје 4 – савијање с уздужном силом притиска с искоришћењем рачунске чврстоће ћелијастог бетона ($\epsilon_b = 3\%$) и деформацијом челика $0 < \epsilon_c < \epsilon_c$,

– подручје 5 – центрична притисна сила или притисна сила мале ексцентричности (мали ексцентрицитет) за ово подручје је

$$\epsilon_{b1} = 3 - 0,36 \epsilon_{b2}, \text{ где је } 0 < \epsilon_{b2} < 2,2\%$$

За центричну притисну силу је $\epsilon_{b1} = \epsilon_{b2} = 2,2\%$

Учешице бетонског пресека при затезању не узима се у обзир Уздужна арматура која се налази у притиснуту зони греда сме се половином пресека узети у прорачун

Члан 62

Код двоструко армираних пресека префабриката, у прорачун носивости пресека узима се притиснута арматура ако је испуњен услов да је

$$s \cdot h < 2a'$$

где је

s – кофицијент положаја неутралне осе

h – статичка висина

a' – одстојање тежишта притиснуте арматуре од највеће притиснутог руба пресека

с тим да се као максималан напон притиснуте арматуре (гранича попуштања) користи вредност

$$\Gamma_{am} = 0,75 f_{am}$$

где је


f_{am} – средња вредност резултата испитивања чврстоће челика

f_{am} – рачунска вредност чврстоће челика

Члан 63

При димензионисању префабриката морају се узети у обзир следећи подаци

1) дебљина плаче,



Слика 3 – Дијаграм граничних вредности деформација за одговарајућа напонска стња пресека за подручја 1 до 5 и кофицијенти сигурности гасбетона

- 2) потребна арматура,
 3) посмични напони,
 4) усидрење арматуре,
 5) вредност кофицијента пролаза топлоте,
 6) угиб

Члан 64.

Максимална дужина плоча од ћелијастог бетона l_p сме износити 622 см, и то
 1) до 33 h код међуспратних плоча,
 2) до 40 h код кровних плоча,
 3) до 40 h код зидних хоризонталних плоча,
 4) до 4 m код носивих зидних вертикалних плоча

Члан 65

Мере кровних и међуспратних плоча од ћелијастог бетона одређују се на основу статичког прорачуна
 Одређивање статичке дужине I кровних и међуспратних плоча од ћелијастог бетона приказано је на слици 4

**Слика 4 – Одређивање статичке дужине**

- Где је
 a – дужина налегања плоче на конструкцију
 I – статичка дужина плоче
 l_o – дужина отвора који се покрива
 l_p – укупна дужина плоче

Члан 66

Димензионисање кровних и међуспратних плоча од ћелијастог бетона врши се према граничном стању лома, под условом да су задовољене равнотека и стабилност унутрашњих сила коришћењем радних дијаграма из чл 59 и 60 овог правилника.

Члан 67

Носач префабриката мора да има довољну носивост према граничном стању лома од смицања ако је испуњен услов

$$\tau_{\text{up}} = \frac{T_s}{b h} < \tau_{\text{us}}$$

Где је

- τ_{up} – називни смичући напон
 T_s – меродавна гранична посмична сила $T_s = T \cdot \gamma_u$
 T – меродавна рачунска сила (лежајна реакција) за укупно рачуноно оптерећење ($g + p$)
 γ_u – кофицијент сигурности према табели 7
 b – ширина попречног пресека
 h – статичка висина пресека
 σ_u – гранични напон смицања при лому, који се израчунава према обрасцу

$$\sigma_u = c_1 \sqrt{f_k} + c_2 \mu \frac{h}{a} - c_3$$

Где су

- c_1 , c_2 и c_3 – константе дате у табели 9 овог правилника

Табела 9 – Вредности константе

Константа		
c_1	c_2	c_3
0,07	1,25	0,04

 f_k – притисна чврстоћа ћелијастог бетона μ – кофицијент армирања

$$\mu = \frac{100 \cdot A_s}{b \cdot h}$$

 h – статичка висина пресека a – удаљеност концентричне сile од ближег лежаја за декларисано оптерећење као једнако распоређено, узима се $a = l/4$ l – статички распон**Члан 68**

Потребан број попречних шипки за усидрење арматуре у ћелијастом бетону одређује се према обрасцу

$$n_p = \frac{(A_{sl} \cdot \sigma_{\text{up},\text{pr}})^2}{\gamma_u^2 \cdot 466250 \cdot d \cdot f_k},$$

Где је

- d – пресек једне попречне шипке арматуре, у mm
 n_p – број потребних шипки за усидрење, у комадима
 A_{sl} – површина пресека једне шипке главне арматуре, у mm²

$\sigma_{\text{up},\text{pr}}$ – гранични напон у шипки главне уздужне арматуре у часу лома плоче, у MPa, а износи σ_u , односно $\sigma_{0,2}$ код лома „преко арматуре”, а $\sigma_{\text{up},\text{pr}} < \sigma_u$ максимални рачунски напон уздужне арматуре у часу лома, ако лом наступи „преко ћелијастог бетона”

 f_k – притисна чврстоћа ћелијастог бетона (M)**Члан 69**За носиве зидне вертикалне плоче (NZVP) чија висина не прелази 300 см дозвољена нормална сила притиска N_{dop} дата је у табели 10 овог правилника.

Табела 10 – Дозвољена нормална сила за носиве зидне вертикалне плоче

Ширина плоче у стм	Дебљина плоче у стм	F_{dop} у N
60	15	27 000
60	20	48 000
60	25	75 000
60	30	108 000

За међудебљине носивих зидних вертикалних плоча примењује се линеарна интерполација вредности за N_{dop} .За плоче чија висина прелази 300 см, дозвољена нормална сила притиска (N_{dop}) износи 65% силе F_{dop} из табеле 10 (за $300 < l < 400$, $N_{\text{dop}} = 0,65 F$)

Висина носивих зидних вертикалних плоча може износити највише 400 см

4. Гранично стање деформација**Члан 70**

У прорачуну граничног стања деформација контролишу се деформације префабриката на утицаје који настају у експлоатацији, узимајући у обзир пузаше и скупљање ћелијастог бетона. Оваквим прорачуном добијене вредности не смеју бити веће од допуштених

Највећи утиг је вредноста v_{max} не сме прекорачити вредност граничног утига, према обрасцу

$$v_{max} \leq v_b$$

Гранични утиг v_b у погледу функционалности префабриката зависи од оптерећења испуном, облогом, изолацијом и сл који се стављају ради избегавања могућности оштећења.

Максимални гранични утиги v_b одређени су у функцији распона елемента

$$v_b = \frac{1}{k_s},$$

где је

v_b - гранични утиг

k_s - распон елемента

k_s - кофицијент који зависи од врсте елемента дате у табели 11 овог правилника

Табела 11 - Вредности кофицијента k_s зависно од врсте елемента

Врсте елемента	Кофицијент k_s
Кровне и међуспратне плоче $1 \leq 6\ 220$ mm	200
Међуспратне плоче распона $1 \leq 4\ 500$ mm за школске зграде, вежбонице, изложбене просторије, степеништа и сл конструкије	200
Међуспратне плоче распона $4\ 500 \leq 1 \leq 6\ 220$ mm за школске просторије, вежбонице и изложбене просторије, степеништа и сл	300
Греде	500

5. Димензионисање зидова зиданих зидним блоковима или плочама од ћелијастог бетона према допуштеним вредностима напона

Члан 71

Допуштене вредности напона на притисак у зидовима зиданим зидним блоковима или плочама од ћелијастог бетона дате су у табели 12 овог правилника

Табела 12 - Допуштене напони на притисак

Марка ћелијастог бетона	Допуштенi напони на притисак $\sigma_{n,dop}$ за зидове зидане блоковима или плочама дебљине 20 до 30 cm	
	Продужним кречноцементним малтером	Грађевинским лепилом
M	MPa	MPa
2,0	0,13	0,15
2,5	0,15	0,20
3,0	0,18	0,25
3,5	0,20	0,30
4,0	0,25	0,35
4,5	0,30	0,40
5,0	0,30	0,40

Приликом димензионисања према допуштеним вредностима напона утврђује се да напони у зидовима под најнеповољнијим условима (у току грађења и експлоатације) не пређу допуштене вредности

Дозвољени ивиčни напони у зидовима од ћелијастог бетона (σ_n) рачунају се према обрасцу

$$\sigma_n = 1,5 \cdot \sigma_{n,dop}$$

где се за $\sigma_{n,dop}$ узима одговарајућа вредност из табеле 12

Члан 72

У пресеку префабриката, према врсти утигаја, може наступити центрични притисак или савијање са нормалном силом. Ако нормална сила притиска делује ван тежишта пресека префабриката у равни једне од главних оса, пресек префабриката се прорачује као хомоген по фази I уз следеће услове:

1) у пресеку префабриката однос истовремених највећих напона притиска и затезања мора да задовољи израз

$$|\sigma_{n,d}| \leq \frac{\sigma_b}{4},$$

2) величина напона затезања не сме да пређе вредност једне десетине допуштеног ивиčног напона датог у члану 71 овог правилника, према изразу

$$|\sigma_{n,d}| \leq 0,10 \sigma_b$$

Члан 73

Допуштени напони на притисак зидова зиданих зидним блоковима према табели 12 овог правилника примењују се под следећим условима:

1) продужни кречноцементни малтер мора бити марке M 2,5 према југословенском стандарду JUS U M2 010. За зидане зидове зидним блоковима од ћелијастог бетона дозвољава се употреба грађевинских лепила уместо кречноцементног малтера,

2) дужина зида мора да износи најмање 90 cm, а највећа спратна висина H = 300 cm за напоне из табеле 12,

3) за спратне висине између 300 и 400 cm допуштене су само 2/3 од напона утврђених у табели 12,

4) за дужине зида које износе између 60 и 90 cm допуштене су само 3/4 од напона утврђених у табели 12,

5) при локалном напрезању допуштено је 100 % повећање вредности одређених у табели 12

Члан 74

За зидове нападнуте - напрегнуте хоризонталном силијом обавезна је контрола главних напона затезања (σ_n) према обрасцу

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sigma_o^2}{4} + (1,5 \cdot t_o)^2} - \frac{\sigma_o}{2} \leq \sigma_{n,dop}$$

где је
 σ_o - просечан нормални напон у зиду од вертикалног оптерећења,

t_o - просечан напон смицања у зиду од хоризонталне силије

Дозвољена вредност главног напона затезања у зиду зиданим зидним блоковима или плочама од ћелијастог бетона износи

$$\sigma_{n,dop} = 0,05 \text{ MPa}$$

6. Контрола стабилности зграда на сеизмичка оптерећења

Члан 75

За грађење објекта зиданим зидним блоковима од ћелијастог бетона у сеизмичким подручјима примењују се одредбе прописа о техничким нормативима за грађење објекта високоградње у сеизмичким подручјима

Члан 76

Напон у зидовима зиданим зидним блоковима или плочама од ћелијастог бетона од хоризонталне сеизмичке силије контролише се према чл 74 и 77 овог правилника

Члан 77

Отпорност зидова зиданих зидним блоковима или

плочама од ћелијастог бетона на хоризонталну сеизмичку силу (H_s) мора се проверити обрасцима

$$H_u > \gamma_u H_s$$

где је
 $H_u = 0,9 F \tau_0$

$$\tau_0 = \frac{\sigma_{n,ns}}{1,50} \sqrt{\lambda + \frac{\sigma_n}{\sigma_{n,ns}}}$$

где је

H_u – отпорност зидног елемента

A – површина хоризонталног попречног пресека зида
 σ_n – просечан нормални напон у зиду од хоризонталне снеле

τ_0 – напон смицања у зиду од хоризонталне сеизмичке снеле,

$\sigma_{n,ns}$ – главни напон затезања у зиду при рушењу ($\sigma_{n,ns} \leq 0,10 \text{ MPa}$)

γ_u – кофицијент сигурности који износи најмање 1,5

Члан 78

Допуштени број спратова за појединачне системе зидних конструкција зиданих зидним блоковима од ћелијастог бетона одређен је у табели 13 овог правилника

Табела 13 – Допуштени број спратова

Врста зидних конструкција	Сеизмички ступањ		
	VII	VIII	IX
Обичне	P + 2	P + 1	-
С вертикалним серклажима	P + 2	P + 2	P + 1

Члан 79

За зидање у сеизмичким подручјима допуштена је употреба само продужног кречног цементног малтера или грађевинских лепила.

У подручјима VII и VIII степена интензитета сеизмичности употребљава се малтер марке најмање M 2,5

У подручјима IX степена интензитета сеизмичности употребљава се малтер марке M 5,0

Није допуштена употреба чистог цементног малтера

7 Кофицијенти пролаза топлоте

Члан 80

Вредности кофицијената пролаза топлоте за конструкције од префабриката израчунавају се на основу вредности одређених у табели 3 овог правилника и важећим прописима из области грађевинске топлотне технологије, а израчунате вредности топлотне стабилности морају задовољити вредности дате у табели 4 овог правилника

Члан 81

За највеће допуштene вредности кофицијената пролаза топлоте за конструкције од префабриката примењују се важећи прописи из области грађевинске топлотне технологије

Израчунати кофицијенти из члана 80 овог правилника морају бити једнаки или мањи од кофицијената за највеће допуштene вредности пролаза топлоте

VI КОНСТРУКЦИОНИ ПОДАЦИ

Члан 82

Међусобни размак шипки арматуре, као и размак шипки арматуре од њивице плоче мора бити такав да утрава

ђивање ћелијастог бетона и обликовање елемената буде лако и да шипке арматуре буду добро обавијене и заштићене ћелијастим бетоном

Ако се за армирање једног префабриката употребљавају различите врсте и типови челика, од којих један за главну арматуру, а други за подебну арматуру, сваки од те две врсте челика узима се у проратун са својим техничким карактеристикама

Ако се са две врсте челика прихватавају исти статички утицаји, карактеристика челика се одређује према арматури нижих карактеристика

1 Обликовање арматуре

Члан 83

Носећи префабрикати су армирани завареним арматурама

Главна – уздужна арматура је права, без кука

Подебона – попречна арматура је права или повијена у облику отворених узенгија. Постављена је управно или ко-
са на правац главне арматуре. Настављање шипки арматуре у једном префабрикату није дозвољено

2. Заваривање арматуре

Члан 84

Попречне и уздужне шипке арматуре се међусобно тачкасто електролучно заварују

Заварена места морају при испитивању издржати нај-
мање следећу силу

$$F = 0,35 A_{sl} \sigma_{vk}$$

где је

F – сила, у N

A_{sl} – површина пресека једне уздужне шипке, у mm^2

σ_{vk} – карактеристична граница развлачења, у MPa

3. Защита арматуре од корозије и заштитни слојеви ћелијастог бетона

Члан 85

Пре утрављавања арматуре у армиране префабрикате, арматура се мора заштитити против корозије

Заштита од корозије врши се одређеним технолошким поступком, на арматури очишћеној од нечистоте, масноће и корозије, а проверава се према југословенском стандарду JUS U N1 310

Члан 86

Најмања дебљина заштитног слоја арматуре ћелијастог бетона мора износити 10 mm за плоче или 20 mm за греде

Повећавањем дебљине заштитног слоја ћелијастог бетона не може се постићи боља заштита од корозије


Ради отпорности конструкција против пожара, заштитни слој ћелијастог бетона може се повећати до одговарајуће дебљине

4 Правила армирања префабриката елемената

Сидрење арматуре

Члан 87

Најмања половина од укупног броја попречних шипки за усидрење код кровних и међуспратних плоча од ћелијастог бетона израчунатих према члану 68 овог правилника распоређује се уз ослонце, при чему број попречних шипки не сме бити мањи од 3. Остале попречне шипке (ако је $n_p > 3$) распоређују се на преосталом делу (половини) распона плоче, према слици 5



Слика 5 – Распоред попречних шипки за сидрење подужне, затегнуте арматуре

Члан 88

Међусобни размак за три шипке уз ослонац плоче мора бити 5 до 10 см, с тим што су све три шипке постављене на растојању од $2d$ (двоstruke дебљине плоче) од ивице плоче.

Прва попречна шипка за усидрење може бити удаљена од ивице плоче највише 2 см.


Међусобни размак друге половине добијеног броја попречних шипак за усидрење n_p не сме бити већи од 25 см и он се постављају у наставку шипак за усидрење.

На преосталом средњем делу распона, ако је потребно, стављају се попречне шипке (које не улазе у прорачун за усидрење арматуре), тако да њихов размак није већи од 50 см, при чему задња шипка (најближа средини распона) не сме бити удаљена од средње плоче више од 50 см. Пресек попречне шипке за усидрење не сме бити мањи од 70 % нити већи од 150 % пресека уздужне шипке.


Арматура за кровне и међуспратне плоче

Члан 89

Кровна и међуспратна плоча морају бити армиране са две арматуре, у зони притиска и зони затезања (слика 6a) или једном арматуром чије су попречне шипке повијене у облику отворене узенгије тако да у зони притиска буду најмање две подужне шипке (слика 6b).



a) Армирање двоструком арматуром



b) Армирање једном повијеном арматуром

Слика 6 – Попречни пресеци кровних и међуспратних плоча

На слици је
 1 – разделне шипке арматуре
 2 – подужна (транспортна) арматура у зони притиска
 3 – подужна арматура у зони затезања
 4 – споне

Члан 90

Арматура у зони затезања код свих плоча стандардне ширине мора имати најмањи број подужник шипки

- 1) за распоне $\leq 2,0$ м – 3 шипке,
- 2) за распоне 2,0 до 5,0 м – 4 шипке,
- 3) за распоне $\geq 5,0$ м – 5 шипки

Попречни шипак не може бити већи од 10 шипак.

Код плоча армираних са две равне арматуре, у зони притиска арматура мора имати најмање две подужне шипке у угловима пресека и најмање три попречне шипке, по једну на крајевима и једну у средини распона (слика 76).

Члан 91

Када се у кровне и међуспратне плоче од ћелијастог бетона уградије главна арматура и горња арматура, приказане на слици 7, правилан размак између једне и друге арматуре осигурава се спонама, како је приказано на слицима 8a.

Споне су израђене од челика или пластике, дужине $a = d - 2,5$ см.

Споне се распоређују тако да се осигура исправан положај арматуре у кровној и међуспратној плочи.

Арматура за зидне вертикалне и зидне хоризонталне плоче

Члан 92

У зидне вертикалне и зидне хоризонталне плоче (са ознаком и без ознаке „N“) мора се уградити арматура, и то:

- 1) централна арматура за плоче $d \leq 12,5$ см, а за плоче $l_p \leq 3,0$ м, приказана на сл 8 или 10,
- 2) двострука арматура симетрично постављена у плоче:

- $d \leq 12,5$ см, за плоче $l_p \geq 3,0$ м
- $d > 15,0$ см,

приказана на сл 9 или 11,

3) арматура са повијеним разделим шипкама приказана на сл 12 и 13.

Код зидних вертикалних и зидних хоризонталних плоча од ћелијастог бетона које су двоструко симетрично армиране, површинама пресека подужне арматуре у обе зоне мора бити једнака.

Члан 93

Када се у зидне вертикалне и зидне хоризонталне плоче од ћелијастог бетона уградије двострука симетрично постављена арматура, како је приказано на сл 9 и 11, правилан размак арматуре осигурава се спонама.

Споне су израђене од челика или пластике, ширине $b = d - 5$ см.


Споне се распоређују тако да се осигура исправан положај арматуре у готовој зидној вертикалној и зидној хоризонталној плочи.

Арматура за фасадне изолационе и зидне преградне плоче


Члан 94

Фасадне изолационе и зидне преградне плоче од ћелијастог бетона су неносиве, али морају бити армиране да би могле преузети напрезања која настају при транспорту и руковању.

Начин армирања ових плоча приказан је на слици 14.




a) Арматура у зони затезања




б) Арматура у зони притиска (транспортна арматура)


Слика 7 – Шема арматуре за кровне и међуспратне плоче




Слика 8 – Централна арматура у зидној вертикалној плочи




Слика 9 – Двострука симетрична арматура у зидној вертикалној плочи




Слика 10 – Централна арматура у зидној хоризонталној плочи



Слика 11 – Двострука симетрична арматура у зидној хоризонталној плочи



Слика 12 – Арматура са повијеним разделим шилкама у зидној вертикалној плочи



Слика 13 – Арматура са повијеним разделим шилкама у зидној хоризонталној плочи

Слика 14 – Арматура за фасадне изолационе и задне преградне плоче


Члан 95

За разделне шипке код зидних преградних плача од ћелијастог бетона дозвољено је употребљавати дрвени летвице ради лакшег уздужног резања плача на градилишту.

Спајање уздужне арматуре са попречним дрвеним летвицама врши се спајалицом.

Арматура за греде**Члан 96**

У греде од ћелијастог бетона арматура се мора уграђити како је приказано на слици 15.



Слика 15 – Шема арматуре за греде од ћелијастог бетона

Арматура за греде од ћелијастог бетона састоји се из две или три заварене мреже које су паралелне с уздужним страницима греде.

Свака мрежа има две уздужне шипке (доњу и горњу) заварене заједно с попречним шипкама (вертикалне шипке) које су управне на уздужне шипке.

У свакој мрежи уздужне и косе шипке међусобно су повезане. Мреже се међусобно спајају помоћу заварених попречних шипака које су паралелне с горњом и доњом површином греде (хоризонталне попречне шипке).

Потребна арматура греда одређује се статичким прорачуном.

Члан 97

Уздужне шипке морају бити 5 см краће од укупне дужине греде.

Вертикалне шипке су $\varnothing 8$ mm. Њикова дужина мора бити за 5 см краћа од укупне висине греде, тако да заштитни слој ћелијастог бетона с обе стране износи по 2,5 см.

Косе шипке су $\varnothing 8$ mm. На две спољне мреже, прва коса шипка је постављена на крају уздужне горње шипке. На унутрашњој мрежи (ако је потребно), прва коса шипка поставља се на 5 см од краја горње шипке.


Хоризонталне попречне шипке су $\varnothing 8$ mm, осим доње шипке на сваком крају, која мора бити истог пресека као и уздужна доња шипка.

Дужина хоризонталних попречних шипака мора бити 5 см краћа од ширине греде, а ове шипке морају бити једнако распоређене по целој дужини греде, са максималним размаком од 50 см.

Пресек арматуре греде приказан је на слици 16.

На слици је:

- 1 – уздужне шипке
- 2 – хоризонталне шипке
- 3 – вертикалне шипке



Слика 16 – Шема арматуре греда у пресеку

VII ПРЕФАБРИКАТИ ЂЕЛИЈАСТОГ БЕТОНА**Члан 98**

Префабрикати се производе као

- 1) армирани,
- 2) неармирани

1 Армирани префабрикати**Члан 99**

Армирани префабрикати производе се као

- 1) носиви,
- 2) именосиви

Члан 100

Носиви армирани префабрикати су термоизолациони префабрикати одређене марке ћелијастог бетона, армирали за одређена статичка оптерећења, а производе се као

- 1) кровне и међуспратне плоче (KSP),
- 2) зидне вертикалне плоче (ZVP).

- 3) зидне хоризонталне плоче (ZHP),
- 4) носиве зидне вертикалне плоче (NZVP),
- 5) греде (P)

Члан 101

Неносиви армирани префабрикати су термоизолациони префабрикати одређене марке ћелијастог бетона, армирани само за манипулацију у транспорту и приликом ускладиштења, а производе се као

- 1) фасадне изолационе плоче (FIP),
- 2) зидне преградне плоче (ZPP)

Члан 102

* Кровне и међуспратне плоче од ћелијастог бетона производе се према југословенском стандарду JUS U N1 302

Члан 103

Зидне вертикалне плоче од ћелијастог бетона производе се према југословенском стандарду JUS U N1 304

Члан 104

Зидне хоризонталне плоче од ћелијастог бетона производе се према југословенском стандарду JUS U N1 304

Члан 105

Фасадне изолационе плоче од ћелијастог бетона производе се према југословенском стандарду JUS U N1 304

Члан 106

Зидне преградне плоче од ћелијастог бетона производе се према југословенском стандарду JUS U N1 304

2 Неармирани префабрикати

Члан 107

Неармирани префабрикати су термоизолациони префабриковани грађевински елементи одређене марке ћелијастог бетона, намењени за топлотну изолацију грађевинских конструкција и зидање зидова у зградама, а производе се као

- 1) изолационе плоче (IP)
- 2) специјалне изолационе плоче (SIP),
- 3) зидни блокови (ZB)
- 4) изолациони термо-блокови (ITB)

Члан 108

Изолационе плоче од ћелијастог бетона производе се према југословенском стандарду JUS U N1 306

Члан 109

Специјалне изолационе плоче од ћелијастог бетона су правоуглог облика, а намењене су за зидање изолационих и неносивих преградних зидова у зградама, без малтерисања

Члан 110

Зидни блокови од ћелијастог бетона производе се према југословенском стандарду JUS U N1 308, а изолациони термо-блокови – према југословенском стандарду JUS U N1 309

VIII УГРАЂИВАЊЕ – МОНТАЖА ПРЕФАБРИКАТА

1 Кровне и међуспратне конструкције

Члан 111

За извођење кровних и међуспратних конструкција у високоградњи употребљавају се кровне и међуспратне плоче од ћелијастог бетона (KSP). Кровне и међуспратне

плоче од ћелијастог бетона производе се са најмањом марком ћелијастог бетона M 3,5

Кровне и међуспратне плоче од ћелијастог бетона не смеју се употребљавати за динамичка оптерећења

Готове кровне и међуспратне плоче од ћелијастог бетона не смеју се скраћивати

Кровне конструкције од кровних плоча

Члан 112

Армиране кровне плоче су грађевински елементи постављени на носећу конструкцију (зидове, носаче)

Кровне конструкције од армираних кровних плоча изнад просторија с високом или јако ниском влажношћу и с агресивним гасовима морају се извести са заптврном браном и на начин који обезбеђује одвод влаге из тих конструкција


При пројектовању кровних конструкција с армираним кровним плочама морају се узети у прорачун репативна влажност ваздуха просторије која се прекрива, унутрашња температура, топлотно-изолациона моч, односи оптерећења и нагиб крова

Армиране кровне плоче узимају се у статичком прорачуну као слободно належуће плоче


Армиране кровне плоче морају се повезати тако да се не могу помицати нити подизати

Члан 113


Налегање кровних и међуспратних плоча на конструкцију мора да износи $a = 1/80$, али не мање од 7 см, како је приказано на слици 17



17.1 Налегање на зидове




17.2 Налегање на надземље, бетонске зидове и армиране бетонске носаче



173 Налегање на челичне носаче

Слика 17 – Налегање кровних и међуспратних плоча на конструкције

Кровне и међуспратне плоче морају имати по уздужној горњој ивици жлеб за стављање арматуре, како је то приказано на слици 18



Слика 18 – Жлеб по уздужној горњој ивици кровне и међуспратне плоче за стављање додатне арматуре

Члан 114

Сопствена маса за неармиране и армиране префабрикатуре (прорачунска запреминска маса) утврђује се на основу вредности одређених у табели 14 овог правила

Табела 14 – Прорачунска запреминска маса префабриката

Марка ћелијастог бетона M	Прорачунска запреминска маса	
	Префабрикати	
	Неармирани	Армирани
РВ гас		
	(kg/m³)	
1,5	420	–
2,0	480	520
2,2	540	570
2,5	600	620
3,0	650	670
3,5	700	720
4,0	750	800
4,5	800	850
5,0	800	850

Члан 115

Најмањи нагиб кровна одређује се зависно од врсте кровног покривача

Члан 116

Кров од армираних кровних плоча мора се заштитити одговарајућим покривним материјалом

Кровне конструкције с изолационим плочама

Члан 117

За извођење топлотне заштите кровова, тераса и сл употребљавају се изолационе плоче од ћелијастог бетона (IP)

Члан 118

Изолационе плоче од ћелијастог бетона полажу се на одговарајућу подлогу (бетон и сл.)

Члан 119

Кровне конструкције с изолационим плочама морају се заштитити одговарајућим покривним материјалом

Међуспратне конструкције

Члан 120

Плоче од ћелијастог бетона употребљене за извођење међуспратних конструкција у високоградњи полажу се на носиву конструкцију на исти начин као и кровне плоче од ћелијастог бетона

Члан 121

Сви прорачуни топлотне стабилности кровних и међуспратних конструкција од ћелијастог бетона врше се према чл 41 и 42 овог правила, а отпорност конструкција против пожара одређује се према члану 43 овог правила

2. Зидови

Члан 122

За издање зидова на зградама употребљавају се следећи префабрикати

- 1) зидне вертикалне плоче,
- 2) зидне хоризонталне плоче,
- 3) фасадне изолационе плоче,
- 4) зидне преградне плоче,
- 5) изолационе плоче,
- 6) зидни блокови

Члан 123

Сви прорачуни топлотне стабилности зидних конструкција израђених префабрикатима врше се према одредбама чл 41 и 42 овог правила, а отпорност конструкција против пожара одређује се према члану 43 овог правила

Зидне вертикалне плоче

Члан 124

Зидне вертикалне плоче од ћелијастог бетона употребљавају се за извођење носивих и неносивих зидова на зградама

Армиране зидне вертикалне плоче производе се од ћелијастог бетона марке најмања M 2,0

Најмања дебљина зидних вертикалних плоча је 15 см

Члан 125

Зидне вертикалне плоче (ZVP) употребљавају се за об-

логу скелетних конструкција, а могу се употребљавати као испуне

Члан 126

Ако треба преузети вертикална оптерећења која се преносе преко крова, односно преко међуспратне конструкције, употребљавају се носиве зидне вертикалне плоче (NZVP) спратне висине, при чему се стабилност објекта мора доказати статичким прорачуном


Члан 127

Дужина носивих зидних вертикалних плоча (NZVP) може износити највише 400 см

Члан 128

Зидне вертикалне плоче које се производе са бочним жлебовима величине 2 см x 4 см чине при монтажи мажданик пресека 4 см x 4 см, који се испуњава ретким цементним малтером I 3, како је приказано на слици 19

Вертикални жлеб 4 x 4 см



Слика 19 – Приказ монтаже зидних вертикалних плоча и заливање мажданика

Зидне хоризонталне плоче

Члан 129

Зидне хоризонталне плоче (ZHP) од ћелијастог бетона употребљавају се, по правилу, за извођење неношивих зидова у зградама

Армиране зидне хоризонталне плоче производе се од ћелијастог бетона марке најмање M 2,0

Члан 130

Зидне хоризонталне плоче употребљавају се као фасадна облога скелетних и сличних конструкција на зградама

Члан 131

Све зидне вертикалне плоче, носиве зидне вертикалне плоче и зидне хоризонталне плоче морају бити прорачуна-

те на оптерећење ветром према југословенском стандарду JUS U N 1304

Фасадне изолационе плоче

Члан 132

Фасадне изолационе плоче (FIP) од ћелијастог бетона употребљавају се за топлотну изолацију објекта

Фасадне изолационе плоче су неносиве, а морају бити армиране само да би могле преузети напрезања која настају при транспорту и руковању

Фасадне изолационе плоче могу се употребљавати и као оплата

Зидне преградне плоче

Члан 133

Зидне преградне плоче (ZPP) од ћелијастог бетона употребљавају се за извођење унутрашњих неносивих преградних зидова.

Члан 134

Неносиви преградни зидови од зидних преградних плоча спратне висине изводе се на начин који обезбеђује њихову стабилност у објекту, при чиму слој лепка у спојници износи највише 0,2 см

Свака трећа спојница у неносивом преградном зиду од зидних преградних плоча мора бити сува (неслепљена)

Члан 135

За неносиве преградне зидове висине до $H = 300$ см дебљина зидних преградних плоча мора да износи најмање $d = 7,5$ см, а за висине изнад $H = 300$ см – најмање $d = 10$ см

При утврђивању зидних преградних плоча одступање од равни зида између две суседне плоче сме износити највише 1,5 mm

Члан 136

Зидне преградне плоче утврђују се тако да буду еластично повезане с межуспратном конструкцијом или подом

У неносивим преградним зидовима од зидних преградних плоча врата се изводе у целој висини спрата

Изолационе плоче

Члан 137

Изолационе плоче (IP) од ћелијастог бетона употребљавају се за зидање неносивих унутрашњих преградних зидова у објектима високоградње

Изолационе плоче употребљавају се и за топлотну изолацију фасадних зидова на зградама

Члан 138

Изолационе плоче (IP) производе се од ћелијастог бетона марке најмање M 2,0, а специјалне изолационе плоче (SIP) – од ћелијастог бетона марке најмање M 3,0

Члан 139

Специјалне изолационе плоче намењене су, по правилу, за зидање неносивих преградних зидова на зградама без малтерисања

Члан 140

За неносиве преградне зидове висине до $H = 300$ см дебљина изолационих плоча мора износити најмање $d = 7,5$ см, а за висине изнад $H = 300$ см – најмање $d = 10$ см

Члан 141

Неносиви преградни зидови од изолационих плоча од ћелијастог бетона изводе се по систему „блок-веze“

Неносиви преградни зидови морају бити везани за суседне зидове или конструкцију на начин који обезбеђује стабилност конструкције

Неносиви преградни зидови висине изнад $H = 350$ см морају се појачати хоризонталним срклажом на висини $H = 350$ см

У неносивим преградним зидовима од изолационих плоча врата се изводе у целој висини спрата

Зидни блокови

Члан 142

Зидни блокови (ZB) од ћелијастог бетона употребљавају се за зидање носивих и неносивих зидова у објектима високоградње

Зидни блокови производе се од ћелијастог бетона марке најмање M 1,5 и дебљине најмање $d = 20$ см

Члан 143

Зидање зидова зидним блоковима изводи се по систему „блок-веze“, а врши се продужним цементним малтером или грађевинским лепилом

Зидови зидани зидним блоковима од ћелијастог бетона, по правилу, малтеришу се у два слоја (грубо и фино малтерисање)

Члан 144

Сви прорачуни топлотне стабилности зидова зидају се зидним блоковима од ћелијастог бетона врше се према одредбама чл 41 и 42 овог правила, а отпорност конструкција против пожара одређује се према члану 43 овог правила

IX РУКОВАЊЕ ПРЕФАБРИКАТИМА

1 Испорука и транспорт

Члан 145

Префабрикати се испоручују повезани врпцом у пакетима или сложени на палете

Кровне и межуспратне плоче од ћелијастог бетона морају се транспортувати и складиштити тако да главна арматура буде окренута надоле или насатице

Префабрикати се морају транспортувати тако да се избегне оштећење, нарочито оштећење ивица и површина које належу на конструкцију

Члан 146

За утовар и истовар префабриката употребљавају се длизалице са специјалним хваталькама, а дозвољава се и употреба једноставних уређаја или ручни утовар, односно истовар

При транспорту префабрикат чувају се заштићен од атмосферских падавина

2 У складиштење

Члан 147

Армиране плоче се складиште на гредиће које се постављају на одстојању од 50 см од ивице плоча

Кровне и межуспратне плоче од ћелијастог бетона морају се складиштити са жлебом окренутим нагоре или насатице

Неармирани префабрикати слажу се одвојено, по врстама и маркама, на равну и суву подлогу

Члан 148

За време складиштења на градилишту и за време уграђивања, префабрикати морају бити заштићени од директног утицаја атмосферских падавина и теренске воде, односно на градилишту их треба одговарајуће заштитити од накнадног наливачиња

3. Транспорт на градилишту**Члан 149**

Унутрашњи транспорт и монтажа префабриката на градилишту обавља се специјалним колицима, вилчастим ручним колицима, дизалицама с одговарајућим квртакама и сл, према упутству о руковању префабрикатима које даје произвођач.

4 Обрада и уградња**Члан 150**

Дозвољена је обрада префабриката на градилишту тесарским алатом, бушилицама и глодалицама, и то само према упутству о руковању префабрикатима које даје производњач.

За обраду префабриката на градилишту није дозвољена употреба ударног алата.

Члан 151

Профабрикати се уградију одговарајућим алатом и спремом, према упутству о руковању које даје производњач.

Члан 152

Конструкциони детаљи за монтажу и уградњу префабриката дају се у техничкој документацији објекта.

Члан 153

Није дозвољено оптерећивати конструкције од префабриката и уводити у њих инсталације док везиво између префабриката довољно не очврсе.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 154.**

Одредбс овог правилника примењиваће се на префабрикате који се почну производити и на конструкције од префабриката које се почну изводити по истеку 90 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 155

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење конструкција од префабрикованих елемената од неармираног и армираног ћелијастог бетона („Службени лист СФРЈ”, бр 6/81)

Члан 156

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”

Бр 07-93/138
21 јула 1988 године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандартизацију,
Вукашин Драгојевић, с.р

147

На основу члана 80 Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр 37/88), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

**ПРАВИЛНИК
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА
СТАНДАРДНЕ НАПОНЕ****Члан 1**

Овим правилником прописује се југословенски стандард за стандардне напоне, који има следећи назив и ознаку:

Стандард за стандардне напоне, који има следећи назив и ознаку:

Стандардни напон — — — — — JUS N A2 001

Члан 2

Југословенски стандард из члана 1 овог правилника чини саставни део овог правилника а објављује се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију

Члан 3

Осим тачке 31 југословенског стандарда JUS N A2 001, чија примена није обавезна, југословенски стандард из члана 1 овог правилника обавезан је, а примењиваће се на стандардне напоне од дана ступања на снагу овог правилника

Члан 4

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Решење о југословенском стандарду за напоне електричних мрежа („Службени лист ФНРЈ”, бр 37/57)

Члан 5

Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”

Бр 07-93/1
17 јануара 1989 године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандартизацију,
Вукашин Драгојевић, с.р

148.

На основу члана 80 Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр 37/88), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

**ПРАВИЛНИК
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА
ПИГМЕНТЕ И ПУНИЛА****Члан 1**

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за пигменте и пунила, који имају следеће називе и ознаке:

1) Пигменти Базни цинк-калијум-хромат и цинк-тетрахидроксихромат	Технички услови — — — — —	JUS H C1 034
2) Сировине за производњу премазних средстава Узимање узорака — — —		JUS H C8 030
3) Пигменти и пунила Одређивање испарљивих материја на 105°C — — —		JUS H C8 202
4) Пигменти и пунила Одређивање материја растворљивих у води (екстракција на топло) — — —		JUS H C8 203
5) Пигменти и пунила Одређивање киселости или алкалности воденог екстракта Водуметријска метода — — —		JUS H C8 204
6) Пигменти и пунила Одређивање упијања уља — — —		JUS H C8 205
7) Пигменти и пунила Одређивање остатака на ситу Метода са водом - ручна — — —		JUS H C8 207
8) Пигменти и пунила Одређивање материја растворљивих у води (екстракција на хладно) Гравиметријска метода		JUS H C8 208
9) Пигменти и пунила Одређивање pH вредности водене суспензије — — —		JUS H C8 209
10) Пигменти и пунила Одређивање густине Метода пикнометром — — —		JUS H C8 210
11) Пигменти и пунила Одређивање масене запремине густине после збијања		JUS H C8 211