

1	2
94.02/2	Столице с механичким подизањем, покретањем или нагињањем Ех. — Специјалне фотеље — кревети у којима се може мењати положај болесника; — Катапулт-столица за помоћ болесника при устајању
94.04/2a	Душеци и мадраци Ех. Душеци од импрегнираног материјала, напуњени уљаном течношћу
94.04/2г	Мадраци, постељине и слични производи за намештај, опремљени опругама или пуњени било којим материјалом од експандиране, пенасте или спужвасте гуме или експандираних вештачких пластичних материјала, пречучени или непречучени (нпр. душеци, јоргани, перине, јастуци, јастучићи и сл.), остало, остали јастуци Ех. Јастуци од импрегнираног материјала, напуњени уљаном течношћу
94.04/2д	Мадраци, постељина и слични производи за намештај, остало, остало Ех. Еластични ваљци за промену положаја тешких болесника

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Е. п. бр. 588  
16. новембра 1983. године  
Београд

Савезно извршно веће

Потпредседник,  
др Мијат Шукловић, с. р.

755.

На основу члана 56. ст. 1. до 4, члана 58. став 3. и члана 60. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директор Савезног завода за стандардизацију издаје

### НАРЕДБУ

#### О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ПЛОЧА ИВЕРИЦА ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Обавезном атестирању подлеже плоче иверице које се употребљавају за производњу намештаја, за унутрашње облагање просторија, за амбалажу и сличне намене, као и фурнирање плоче иверице двострано обложене сеченим или љштеним фурниром, које се употребљавају за облагање просторија, врата, производа за унутрашњу уградњу и испуну, за производњу кутија за радио-пријемнике и телевизијске пријемнике и намештаја и за израду носивих и неосивих грађевинских конструкција.

2. Обавезно атестирање плоча иверица спроводи се на следећи начин:

1) за производе из домаће производње атестира се сваки тип производа;

2) за производе из увоза атестира се тип производа за сваку партију испоруке.

Под типом производа у смислу ове наредбе, подразумева се плоча иверица исте групе дебљине према југословенским стандардима JUS D.C5.031, JUS D.C5.032 и JUS D.C5.034.

3. Испитивању ради обавезног атестирања подлеже следеће карактеристике квалитета производа из тачке 1. ове наредбе:

- 1) димензије;
- 2) влажност;
- 3) дебљинско бубрење;
- 4) савојна чврстоћа;
- 5) затезна чврстоћа управно на површину плоче;
- 6) запреминска маса.

4. Вредности карактеристика квалитета производа из тачке 1. ове наредбе које подлеже испитивању утврђене су следећим југословенским стандардима:

1) југословенским стандардом JUS D.C5.030 — Плоче иверице. Класификација;

2) југословенским стандардом JUS D.C5.031 — Плоче иверице са хоризонталним распоредом ивера за општу употребу;

3) југословенским стандардом JUS D.C5.032 — Плоче иверице са хоризонталним распоредом ивера за употребу у грађевинарству. Технички услови;

4) југословенским стандардом JUS D.C5.033 — Плоче иверице. Фурнирана плоча иверица. Плоче за општу употребу. Технички услови;

5) југословенским стандардом JUS D.C5.034 — Плоче иверице са вертикалним распоредом ивера. Окал плоче.

5. Карактеристике квалитета производа из тачке 1. ове наредбе испитују се на начин одређен следећим југословенским стандардима:

1) југословенским стандардом JUS D.A1.102 — Испитивање плоча иверица. Мерење дебљине;

2) југословенским стандардом JUS D.A1.103 — Испитивање плоча иверица. Влажност;

3) југословенским стандардом JUS D.A1.104 — Испитивање плоча иверица. Утврђивање упијања воде и дебљинског бубрења;

4) југословенским стандардом JUS D.A1.106 — Испитивање плоча иверица. Затезна чврстоћа управно на површину плоче;

5) југословенским стандардом JUS D.A1.107 — Испитивање плоча иверица. Савојна чврстоћа;

6) југословенским стандардом JUS D.A1.108 — Испитивање плоча иверица. Одређивање димензије спрувета;

7) југословенским стандардом JUS D.A1.109 — Испитивање плоча иверица. Мерење димензија, правости ивица и правоуглости плоча;

8) југословенским стандардом JUS D.A1.114 — Плоче иверице. Одређивање запреминске масе.

6. Узорци за испитивање прописаних карактеристика квалитета плоча иверица узимају се на начин одређен југословенским стандардом JUS D.A1.100 — Испитивање плоча иверица. Узимање узорака.

За производе из домаће производње узорци се узимају из производње, а за производе из увоза — са складишта увозника.

О узимању узорака води се записник.

7. Извештај о испитивању ради обавезног атестирања производа из тачке 1. ове наредбе садржи податке о:

- 1) производу (класа, дебљина, тип и др.);
- 2) произвођачу, односно увознику (фирма, односно назив и седиште произвођача);
- 3) узимању узорака (број и датум записника о узимању узорака);
- 4) количини увезених плоча;
- 5) прописима према којима је вршено испитивање, односно поступку испитивања;
- 6) резултатима испитивања;
- 7) броју издатог атеста;
- 8) месту и датуму издавања извештаја о испитивању.

8. Организација овлашћена за атестирање врши статистичку обраду резултата својих испитивања према поступку утврђеном у југословенском стандарду JUS A.A2.020 — Примена статистичких метода у индустрији. Контрола стабилности производног процеса.

Статистички се обрађују резултати испитивања следећих карактеристика квалитета плоча иверица:

- 1) затезне чврстоће управне на површину плоче;
- 2) савојне чврстоће;
- 3) дебљине бубрења.

За оцену карактеристика квалитета плоча иверица, које се статистички обрађују, узимају се аритметичке средине  $\bar{x}$  и стандардне девијације  $s_0$ .

9. За производе из тачке 1. ове наредбе за које се испитивањем утврди да испуњавају прописане услове и захтеве у погледу карактеристика квалитета, организација овлашћена за атестирање издаје атест, уз који прилаже извештај о испитивању.

За плоче иверице из увоза испитује се свака партија испоруке, и то свих прописаних карактеристика из тачке 3. ове наредбе по методама из тачке 5. ове наредбе, с тим што се не врши статистичка обрада резултата испитивања. Издати атест важи за испитивану партију.

Издати атест важи једну годину.

10. Производе за које је издат атест произвођач, односно увозник означава атестним знаком, жигом или налепницом, при чему величина В из тачке 4. Наредбе о изгледу и употреби атестног знака („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81), износи 10 mm до 30 mm. Испод или поред атестног знака уписују се две словне и две бројне ознаке. Словне ознаке се односе на групу и подгрупу југословенских стандарда којима припадају плоче иверице (D C), а бројне ознаке представљају шифру организације овлашћене за атестирање.

11. За атестирање плоча иверица може се овластити организација удруженог рада која у погледу опремености и стручних квалификација кадрова испуњава следеће услове:

- а) да располаже ниже наведеном опремом, и то:
  - 1) уређајем за кондиционирање узорака;

- 2) уређајем за испитивање механичких својстава плоча иверица (савојна и затезна чврстоћа);

- 3) основним лабораторијским прибором (аналитичка и техничка вага, микрометар и помична кљунаста мерила);

- б) да за послове атестирања има раднике који имају следеће стручне квалификације, и то:

- 1) високу школску спрему, са најмање три године радног искуства на пословима испитивања дрвета и плоча на бази дрвета — ако је у питању радник који руководи испитивањем производа;

- 2) вишу или средњу спрему, са најмање две, односно три године искуства на пословима испитивања дрвета и плоча на бази дрвета — ако су у питању стручни радници.

12. Организација удруженог рада овлашћена за атестирање дужна је да изврши атестирање у року од 30 дана од дана узимања узорака за атестирање.

13. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/79 и 40/79).

14. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 31-5129/1-83

30. септембра 1983. године

Београд

Директор  
Савезног завода за  
стандардизацију,

Вуканши Драгојевић, с. р.

756.

На основу члана 56. ст. 1. до 4. члана 58. став 3. и члана 60. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директор Савезног завода за стандардизацију издаје

## НАРЕДБУ

### О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ЧЕЛИЧНЕ УЖАДИ ЗА ОПШТУ НАМЕНУ

1. Обавезном атестирању подлеже челична ужад за општу намену која су израђена према југословенском стандарду JUS С.Н1.021.

2. Обавезно атестирање челичне ужаци из тачке 1. ове наредбе спроводи се на следећи начин:

- 1) за производе из домаће производње атестира се тип производа, уз контролу саобразности производа из производње атестираном типу;

- 2) за производе из увоза атестира се тип производа истог порекла, уз контролу саобразности производа и сваке партије испоруке истог типа и порекла.

Под типом челичне ужаци за општу намену, у смислу ове наредбе, подразумева се челично уже из тачке 1. ове наредбе истог попречног пресека и истог назива и описа према југословенском стандарду JUS С.Н1.021.

3. Испитивању ради обавезног атестирања подлеже следеће карактеристике квалитета челичне ужаци из тачке 1. ове наредбе:

- 1) пречник ужета;
- 2) корак ужета;